

HARMONI

PRODUKTDATABLAD 2021

PRODUKTDATA	Artikkelnummer	Dimensjoner (mm)			Mønster	Overflatebehandling	Overflateeffekt	Fas (2 side)	Lasert	DoP nr.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Eik Harmoni Nordlys	7879020	13	190	2 200	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0002
Eik Harmoni Tradisjon	7869035	14	194	2 281	3-stav	Mattlakk	-	-	Ja	5017-0001
Eik Harmoni Norden	7879031	13	190	2 000	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0002
Eik Harmoni Rustikk Børstet	7879017	13	190	2 000	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Nei	5017-0002
Eik Harmoni Natur	7869028	14	194	2 281	3-stav	Lakk	-	-	Nei	5017-0001
Eik Harmoni Skandinavia	7877063	14	190	2 200	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0003

TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brann	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1
Utslipp av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gjennomsnitt) av eik	(BHN) EN1534	3,7
Reduksjon av lyd ΔL_W in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/-flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

STØRRELSE OG FORPAKNING	13x190 x2000	13x190 x2200	14x190 x2200	14x194 x2281
Tykkelse EN 13489 (mm)	13	13	14	14
Bredde (mm)	190	190	190	194
Lengde (mm)	2000	2200	2200	2281
Slitesjiktykkelse (mm)	2,5	2,5	3,5	3,5
Parkettbord pr pakke	6	6	6	6
m ² /pakke	2,28	2,51	2,51	2,66
m ² /pall	79,8	87,85	87,85	93,1
Vekt/m ² (kg)	7,3	7,3	7,9	7,9

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabell typiske verdier.

MONTERING OG VEDLIKEHOLD	
Installasjonsmetode	5G for flytende montering eller helliming til underlaget
Egnet for gulvvarme. Maks overflatetemperatur er 27° C med selvregulerende gulvvarmesystem. Dette gjelder også under tepper osv, gulvføler anbefales.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder parkettbord er inkludert i ca 1 eske pr 20 m ²	
Se separat montering- og vedlikeholdsanvisning.	



Eik Harmoni Nordlys



Eik Harmoni Tradisjon



Eik Harmoni Norden



Eik Harmoni Rustikk Børstet



Eik Harmoni Natur



Eik Harmoni Skandinavia

Bildene viser kun fargen på gulvet.

Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjon i trevirket resultere i variasjoner i farge og struktur på enkelte parkettbord.

Når man sliper parkettgulv vil gulvets utseende endres i farge, tekstur og overflateeffekt.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PRIVAT BRUK

Generelle råd

Riktige renholds- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fuktørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt egnet produkt for lakkerte gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikerte områder.

Flekkfjerning

For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk. Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)*
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit*
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

*Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.