

Harmoni Sperregrunn er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Harmoni Sperregrunn har suveren dekk og kan brukes som allround grunning til alle formål. Kan også benyttes som toppstrøk i tørre rom med mindre slitasje. Bør ikke brukes på ny betong.

## FYSIKALSKE DATA

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Type:                | Basert på uretanmodifisert alkyd |
| Farge:               | Hvit, kan blandes i lyse farger  |
| Glans:               | Silkematt 4-6                    |
| Viskositet:          | 70                               |
| Egenvekt (kg/l):     | 1,4                              |
| Tørrstoff (volum %): | 42                               |

## BRUKSDATA

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påføringsmetode:            | Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle                                                         |
| Tynner / rengjøringsmiddel: | Vann                                                                                                                              |
| Anbefalt forbruk:           | 8-12 m <sup>2</sup> /liter                                                                                                        |
| Tørketid (23 °C, 50% R.H.): |                                                                                                                                   |
| Støvtørr:                   | 1 time                                                                                                                            |
| Overmal. intervall, min:    | 4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviket ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. |
| Minimum påføringstemp. °C:  | + 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.                                                                           |

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Blanke flater mattes med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises med Harmoni Murgrunning. Eldre panel og treverk vaskes og avfettes med for eksempel salmiakløsning eller Harmoni Husvask; tørk over med rent vann før påføring av Harmoni Sperregrunn.

### Bruksmåte

Til bruk som grunning påføres 1 strøk Harmoni Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres 2 fyldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. ny furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk – gjør prøveoppstrøk. På eldre gulnet panel kan misfarging bli gjennom malingsfilmen. Påfør så mange strøk som

nødvendig inntil malingsfilmen er hvit og misfarging ikke er synlig. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Miljømerking

Harmoni Sperregrunn er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Harmoni Sperregrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på etterm vinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjeco AS