



Vapourseal

Produktbeskrivelse

Vapourseal er et plasto-elastisk en-komponent forseglertim basert på akrylspredning for å oppnå innendørs luft- og damptette sammenføyninger med alle typer dampbarrieremembraner, klar til bruk.

Egenskaper

- Lufttett
- Damptett
- Utmerket vedheft på alle typer dampfolier.
- God vedheft på litt fuktige underlag
- Permanent fleksibilitet
- God sig-motstand
- Uten løsemidler og isocyanat
- UV-bestendig
- Fri for myknere



Bruksområder

- Lager lufttette sammenføyninger med alle typer dampbarrieremembraner på alle typer bygningsoverflater.
- Realiser lufttette forbindelser mellom tilstøtende strukturelle deler.
- Forutsatt god påføring sikres luft- og damptette sammenføyninger iht. kravene i EN13829 DIN4108-7 og NBN.

Spesifikasjoner

Kjemisk base	Akryl dispersjon
Konsistens	Pasta
Herdssystem	Fysisk tørking
Tørketid	2 mm /24 timer
Egenvekt	Ca. 1.15 g/ml
Åpen tid	23±2°C - 50%±5% R.F. 60 min.
Skjærstyrke	Ca. 0,1 N/mm ²
Påføringstemperatur	+5°C → +50°C
Temperaturbestandighet	-40°C → +100°C

Fotnote: Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. Denne informasjonen gjelder fullstendig herdet produkt.

Overflater

- Underlagets tilstand
Rent, fritt for støv og fett.
- Klargjøring av overflate
Ingen forbehandling er nødvendig. En foreløpig adhesjonstest på hvert underlag anbefales.
- Typ av underlag
Ulike dampbarrieremembraner som PE, PA, PP, aluminium, EPDM, PVC, Soudal SWS-tape, ... I tillegg til god vedheft (våte) overflater: gips, murstein, (gass)betong, tre, isolasjon, gipsplater, fibersement, ...

Vapourseal

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
påfør på en side en limstreng på ca. 5 mm på kanten av dampsperrrefilmen som skal limes. Installer dampsperrmembranen mot underlaget med tilstrekkelig bevegelsesmulighet for å absorbere bevegelse av konstruksjonen. Ikke trykk limet helt flatt og sørg for at en limtykkelse på 1 til 2 mm opprettholdes. Sørg for en minimumsbredde på 25 mm lim.
- Rengjøringsmetode
Ikke herdet Vapourseal kan fjernes fra underlag og verktøy med Adhesive Cleaner 90A eller Soudal Swipex.
- Reparasjonsmetode
Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Bruk plasthansker.

Emballasje/Logistikk

Farge: Blå

Forpakning: 310 ml patron

Holdbarhetstid ved lagring: 24 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C., Beskytter mot frost.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.