



Maleracryl

Produktbeskrivelse

Malerakryl er en plasto-elastisk, en-komponent fugeforsegler av høy kvalitet basert på akrylspredning.

Egenskaper

- Svært enkel å påføre
- Svært god vedheft på mange materialer
- Kan males over etter herding
- Løsemiddelfri
- Silikonfri

Bruksområder

- Fuger med bevegelse opptil maks. 10 %
- Tetting av (sammenføyning) fuger rundt vinduer og dører
- Til reparasjon av små hull og sprekker i gips, betong, lettbetong, ...



Spesifikasjoner

Kjemisk base	Akryl dispersjon
Konsistens	Pasta
Herdesystem	Fysisk tørking
Hinnedannelse	Ca. 20 minutter
Egenvekt	Ca. 1,70 g/ml
Maksimalt tillatt bevegelseskapasitet	10 %
Krymping etter herding	< 25%
Påføringsstemperatur	5°C → 30°C
Temperaturbestandighet	-20°C → +80°C

Fotnote: hinnedannelse og herdehastighet kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

- Underlagets tilstand
Overflaten skal være: fast, rent, tørt, fritt for støv og fett.
- Klargjøring av overflate
Svært porøse overflater bør primes med fortynnet Malerakryl (1 del Malerakryl + 2 deler vann).
- Typ av underlag
Malerakryl har god vedheft til følgende underlag: Alle vanlige porøse bygningsunderlag. Malerakryl har ikke god vedheft eller er ikke egnet for naturstein, bituminøse underlag, glass, metall. Vi anbefaler en forutgående vedheft og kompatibilitetstest på hver overflate.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Må ikke påføres hvis det ventes regn eller frost under herdeprosessen. Påfør produktet ved hjelp av en manuell-, batteri- eller pneumatisk fugepistol. Påfør produktet jevnt uten luftinneslutninger i skjøten. Glatt skjøten med en fugeglatter ved hjelp av vann. Unngå at det kommer vann mellom fugekantene og tetningsmassen (for å forhindre tap av vedheft).

Maleracryl

- Rengjøringsmetode
Før herding kan Maleracryl fjernes med vann fra ikke-porøse materialer eller verktøy. Herdet produkt kan bare fjernes mekanisk.
- Etterbehandling
Etterbehandles med en våt spatel eller sparkelspade for jevnest resultat.
- Reparasjonsmetode
Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Emballasje/Logistikk

Farge: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Forpakning: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Holdbarhetstid ved lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5°C og +25°C., Beskytter mot frost.

Fugedimensjoner

- Min. bredde for fuger: 5 mm. / Maks. bredde for fuger: 20 mm. / Min. dybde for fuger: 5 mm. / Anbefaling for fugejobber: fugebredde = fugedybde
- Bruk PE-støttestenger før påføring av forseglern i større fuger for å unngå 3-punkts liming.

Kommentarer

- Må ikke brukes der det er fare for at den kan stå permanent under vann.
- Kan males med de fleste typer maling.
- Malingen må være tilstrekkelig elastisk for påføring på en plast-elastisk forseglern.
- På grunn av det store utvalget av tilgjengelig maling anbefales det å foreta en kompatibilitetstest før bruk.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og arbeidsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.