



Erstatter: 2003-07-29

Dato: 2012-01-24

Cascol Indoor 3304

Cascol Indoor er et dispersjonslim til treliminger innendørs, ved for eksempel fugeliming og monterings- arbeider av møbler og andre trearbeider. Ikke til bærende konstruksjoner.



- Snekker- og sløydlimet
- Lang lagringstid
- Kort presstid

TEKNISKE DATA

Produkttype:	Dispersjonslim på PVAC Basis
Emballasje:	100 ml, 300 ml, 750 ml, 5 l kanne, 5 l spann
Farge:	Hvit, fargeløs når herdet
Løsningsmiddel:	Vann
Tørrestoff:	47 %
Konsistens:	Tyktflytende
Densitet:	1080 kg/m ³
Ph:	5-7
Viskositet:	8000-16000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6; 20 rpm, 25°C
Moneringstid:	0-10 min.
Fuktinnhold i materialer:	Anbefalt mellom 7-10 %
Påføringstemperatur:	+ 10°C- +70°C
Fuktbestandighet:	Klasse D2
Forbruk:	600-200 g/m ² , på hardtre og eksotiske treslag anbefales det å lime begge flater.
Presstid:	Minst 5 min. Presstrykket kan løsnes etter 10-70 min. ved + 20°C. Dersom limfugen varmes opp kortes presstiden.
Oppbevaring:	36 mndr. i uåpnet emballasje. Oppbevares svakt. Bør omrøres godt før bruk ved lengre lagringstid.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, mest mulig nybearbeidet og fritt for løse partikler. Best resultat oppnås med nyslippte eller nyhøvlede materialer.

PÅFØRING

Påføres direkte fra limflasken, med tannet sparkel, med rull/pensel eller mekanisk limspreder. En eller begge flatene påføres et jevnt sjikt med lim. Sammenføyning kan skje umiddelbart. Ved liming av harde materialer, og materialer som er vanskelige å lime, for eksempel teak, skal limet påføres på begge flater. Limet må alltid kjøles klebrig ved sammenføyning. Benytt ikke redskap av jern, da misfarging kan forekomme. Emner i eik kan reagere med komponentene i limet som kan gi misfarging. Vi anbefaler en pre-test ved liming av eik.

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann før det er herdet. Herdet lim fjernes med Casco Limvask eller rødsprit.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Produktet vurderes ikke merkepliktig
Ytterligere info: Se Sikkerhetsdatablad

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflate-Produkter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS

Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.com