

TAPIFLEX STAIRS

TEKNISK DATABLAD

Tapiflex Stairs er heterogene vinylgulv for trappehus, med 22 referanser. Kolleksjonen er 100% ftalatfri med svært lave emisjoner; mindre enn 10µg/m³. Kolleksjonen inkluderer alternativ for nedliming (18dB), samt en selvklebende løsning (18dB) tilgjengelig i 10 referanser, begge leveres på rull.

TEKNISK DATA	STANDARD	TAPIFLEX STAIRS	TAPIFLEX STAIRS SELVKLEBENDE
KLASSIFISERING			
Klassifisering	EN 651 EN ISO 10874	Acoustic Heterogen Vinyl 34-43	Acoustic Heterogen Vinyl 34-43
Slitasjegruppe	EN 660-2	T	T
TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
Total tykkelse	EN ISO 24346	3.50 mm	3.50 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3670 g/m²	3670 g/m²
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	1 mm	1 mm
Leveres som	EN ISO 24341 (rull)	ca. 23 løpemetre x 102 cm	ca. 23 løpemetre x 102 cm
YTELSE I FORHOLD TIL CE-MERKING (EN 14041)			
Ytelseserklæring	EN 14041	0120-0025-DOP-2013-04	0120-0069-DoP-2014-12
Brannklassifisering	EN 13501-1	B _{fl} -s1 limt på A2 _{fl} eller A1 _{fl} underlag (betong) C _{fl} -s1 limt på trebasert underlag	C _{fl} s1 limt på A2 _{fl} eller A1 _{fl} underlag (betong) C _{fl} -s1 limt på trebasert underlag
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Varmedledningsevne	EN ISO 10456	0.04 m² K/W	0.04 m² K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	µ ≥ 0,3	µ ≥ 0,3
TEKNISKE YTELSE			
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.20 mm Beste målte verdi*: 0.10 mm Gj.snitt målte verdi*: 0.17 mm	Krav: ≤ 0.20 mm Beste målte verdi*: 0.10 mm Gj.snitt målte verdi*: 0.17 mm
Trinnlysdemping	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Acoustic forbedring	NF S31-074	L _{n,ew} < 65 dB - Klasse A	L _{n,ew} < 65 dB - Klasse A
Sklihemmende egenskaper ⁽¹⁾	DIN 51130	R10	R10
Stolben	EN 424	Ingen skade	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918	Ingen skade	Ingen skade
Varmpåvirkning	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	< 0.10%	< 0.10%
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Ikke påvirket	Ikke påvirket
Gulvvarme		Egnet	Egnet
MILJØ EGENSKAPER			
Totale VOC emisjoner	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 100 µg/m³ (etter 28 døgn)
Formaldehyd	ISO 16000-3	< 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	< 10 µg/m³ (etter 28 døgn)
FARGER		22	10

Informasjon oppgitt her kan endres uten ytterligere varsel (01/18). *Til informasjon - ikke bindene.

⁽¹⁾ NB; sklihemmende egenskaper kan påvirkes av bruk og vedlikehold.

I følge EU krav N° 305/2011 for CE Merking, ytelseserklæring er tilgjengelig på www.tarkett.no

Tarkett's legge- og vedlikeholdsanvisning bør følges. Kontakt forhandler eller se www.tarkett.no for mer informasjon

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

