

# ONE Super Tech

Juni 2016



## Produktbeskrivelse

ONE Super Tech er en selvrensende heldekkende trebeskyttelse til utvendig panel. Den fylldige konsistensen gjør det mulig å påføre et tykkere sjikt, hvilket gir malingen en meget god dekkevne og gjør den suveren som kantdekk. Når malingen benyttes i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior vil malingen beskytte treverket og holde seg pen i opptil 16 år.

## Behandling

Underlaget skal være tørt (max 16 % fukt), rent, fast og bæredyktig, **samt fritt for begroinger.**

## Nymaling

1. Impregner nytt, ubehandlet tre med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen.
2. Grunn hele overflaten med Tinova Primer Exterior.
3. Ferdigmat 2 ganger med ONE Super Tech.

## Ommaling

1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling.
2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre.
3. Treerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior.
4. Ferdigmat 2 ganger med ONE Super Tech. Tidligere beisede flater vaskes/børstes, samt ferdigmales 2 ganger med ONE Super Tech. Ved behov, grunn først med Tinova Primer Exterior.

## Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen.

Se: [www.tomtoqort.no](http://www.tomtoqort.no)



## Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs  
**Bindemiddel:** Akryl  
**Glans:** Halvmatt 30  
**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 1 time  
**Overmalbar:** 2 timer  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max + 25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk, nymaling:** 4-6 m<sup>2</sup>/l  
**Forbruk, ommaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 1, 2,5, 5 og 10 liter  
**Baser:** BW, BM, BC, Red 234, Svart  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. max 2 g/l.

## Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %). Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.