

Weber Gulvavretting Ute



- Frostbestandig - for legging utendørs
- Pumpbar - rask og ergonomisk legging
- Beregnet for fallbygging - mulighet for vannavrenning
- Fuktbestandig - egnet innendørs i miljøer med høy fuktbelastning
- Hurtigherdende - muliggjør rask installasjon

BESKRIVELSE

Weber Gulvavretting Ute er en pumpbar selvutjevneende og frostbestandig avrettingsmasse for utendørs bruk samt innendørs i fuktige miljøer. Materialet inneholder spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer.

Weber Gulvavretting Ute er karakterisert som polymer-modifisert: CT-C30-F6-AR1 i henhold til EN 13813.

BRUKSOMRÅDE

Utendørs for å skape plane flater med fall for vannavrenning, for eksempel balkonger, svalganger, terrasser og bassengområder. Produktet er også beregnet for bruk innendørs i fuktige miljøer, for eksempel i kjellere der det er risiko for tilstøtende fukt.

UNDERLAG

Betong

GODT Å VITE FØR PÅFØRING

Weber Gulvavretting Ute kan belegges med for eksempel keramiske fliser, men også fungere som ferdig overflate i miljøer der det kun forekommer gangtrafikk. Angitt minste sjiktktykkelse 6 mm refererer til lokale høypunkter

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Materialforbruk	1,80 kg/mm og m ² i ht GBR-målestandard
Sjiktktykkelse	12 mm ved legging av plane gulv
Minimum sjiktktykkelse	6 mm
Maksimum sjiktktykkelse	40 mm
Vannbehov	3,2 liter pr 20 kg (16%)
Påføringstemperatur	+8-25°C
Åpentid	10-25 minutter
Herdetid før gangbelastning	3-5 timer
Herdetid før forsiktig belastning	1 døgn
Herdetid før full belastning	1 uke
Trykkfasthetsklasse	C30 i ht EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn	Middelverdi 35 N/mm ² (MPa) i ht EN 13892-2
Bøystrekkfasthetsklasse	F6 i henhold til EN 13813
Bøystrekkfasthet, 28 døgn	Middelverdi 7 N/mm ² (MPa) i ht EN 13892-2
Overflatestrekkfasthet	>2 N/mm ² (MPa) etter 28 døgn
Krymp 28 døgn	< 0,40 mm/m i ht EN 13454-2
Slitasjemotstand	Slitasjemotstand industrihjul Motstandsdyktig mot rullende stålhjul i henhold til BCA klasse ARI EN 13892-4
Frostbestandig	Veldig bra i ht testrapport 180481, SS137244. Frostbestandighet oppnås etter 28 døgn ved herding i 20°C. Tiden fordobles om temperaturen halveres.
Vanninnhold	16%
Flyteveie i henhold til Weber standard	Weber standard metode (flytring 68x35 mm) 200-220 mm
Lagring	6 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og i tørre rom. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning	20 kg sekk, 960 kg pr pall
PR-nummer	321159

(mindre topper). Ved legging av større flater som er nogenlunde plane anbefales en sjiktktykkelse på ca. 12 mm for å oppnå et optimalt resultat. Verktøy og utstyr rengjøres direkte etter bruk. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Gulvtoleranser: Som regel anbefales en avveing av gulvet før beslutning om avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå anbefalte/foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget nivelleres og kontrolleres i henhold til NS 3420

for å oppfylle foreskrevne gulvtoleranser. Verktøy og utstyr kan rengjøres direkte etter bruk. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

FORBEREDELSE

Ved forberedelser og legging av Weber Gulvavretting Ute skal underlagets beskaffenhet undersøkes først for å forsikre at rette forutsetninger i henhold til produktdatablad gjelder. Unngå å utsette overflaten for trekk og direkte sollys under legging og herding da det øker risikoen for tidlig rissdannelser. Før avrettingsarbeidet utføres nivelleres gulvet for å bestemme avrettingsbehovet samt markere nivå for ferdig gulv. For å oppnå foreskrevne toleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne toleranser for ferdig overflate i ht NS 3420. Avviketoleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet "punktet opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres.

Overflatestrekkholdfasthet på underlaget skal være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, for eksempel asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Nystøpt betong skal ha en modningsgrad motsvarende en herding på +20°C under 28 døgn innen avretting skjer. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Bevegelsesfuger skal fortsette gjennom hele avrettingssjiktet og skal ikke oversparkles. Avrettingssjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Underlaget skal ved leggingstidspunktet ha en tørr overflate og en temperatur som overstiger +8°C. RF-verdien i luft bør være <70% for at uttørring skal tillates. Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i romtempererte rom. Sterkt nedkjølt materiale gir dårligere flyteegenskaper og risiko for en svakere overflate. Ved lave temperaturer < +8°C eller høy luftfuktighet >70% RF under herdetiden kan lyse utfellinger komme opp på den herdede overflaten. For høy temperatur forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidings- og setteseg for tidlig. Derfor skal temperatur og RF-målinger gjøres innen legging påbegynnes.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensninger som kan forhindre vedheften. Eventuell armering som stikker opp av underlaget skal forbehandles med Weber Rep 05 Betoheft.

Tørre underlag forbehandles med weberfloor 4716 Primer

utspedd 1:5, 1 del primer og 5 deler vann. Primeren koster inn i det rengjorte underlaget. Unngå damper. Ved priming etterstreves at en tynn heldekkende film dannes. Tar det mer enn 4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlige, alternativt at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren. Fuktige underlag holdes fuktige med vann, uten at det dannes vannfilm, innen avretting skjer. Temperaturen ved leggestedet bør være mellom +8°C og +25°C under legging og herding.

BLANDING

Weber Gulvavretting Ute blandes med 3,2 liter rent vann pr. 20 kg sekk (16%). Bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med drill og visp i 3 minutter. Ved maskinell blanding bruk Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 16% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flytprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flytprøven ligge i intervallet 200-220 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra separasjon. NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat. Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

UTFØRELSE

Den ferdigblandede avrettingsmassen helles eller pumpes ut i lengder på underlaget. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides og jevnes overflaten lett med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet, sjiktktykkelse og temperatur. Som avgrensere brukes Weber Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. Unngå trekk og sterkt direkte sollys.

ETTERBEHANDLING

For å minske materialets absorpsjon av smuss og forurensninger samt underlette rengjøring kan weberfloor 4720 vannglass eller Weber Bi-væske/vannstopp påføres, tidligst 1 døgn etter legging avhengig av uttørkingsklima. Påfør weberfloor 4720 vannglass ufortynnet eller Weber Bi-væske/vannstopp blandet ut 1:1 med rent vann med lavtrykkssprøyte og korthåret mopp i tynt sjikt 2 ganger.

Vær nøye med at det ikke dannes damper på gulvet både under og etter påføring. Eventuell overflødig væske på overflaten kan gi skjolder, kalkutslag og et glassaktig sjikt. For nærmere beskrivelse av overflatebehandlingsmetoder og vedlikeholdsinstruksjoner, ta kontakt med Weber.

BELEGG

Herdetid innen produktet kan belegges med fliser/naturstein er 1 døgn per cm sjikttykkelse ved et herdeklima på 20°C og 50% relativ luftfuktighet, RF. Ved 10°C dobles tiden innen flislegging kan skje.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk, vind og direkte sollys under legging samt 1-3 dager etter legging. Da produktet er et sementbasert materiale kan fine, knapt synlige riss ikke utelukkes. Disse rissene påvirker imidlertid ikke gulvets funksjon. Fargeforskjeller kan oppstå på den ferdige overflaten avhengig av gjeldende klimaforhold ved leggingstilfellet samt at produktet er oppbygd av mineralske bindemiddel. Materialets fukttilstand påvirker også dets utseende. Ved eventuelle framtidige legginger må man regne med forskjell i farge og overflatestruktur. Ved lave temperaturer under +5°C avtar fasthetsutviklingen. Ved utlegging på kalde betongoverflater må dette beaktes og om mulig varme opp material og overflate/rom før utlegging. Ved lavere temperaturer de nærmeste døgnene frarådes påføring hvis en ikke gjør tiltak med innkledning og oppvarming. anbefalt minimumstemperatur er +8°C for å sikre et optimalt resultat. Ved lave temperaturer vil en kunne få dårligere separering av massen under utlegging som kan gi et svakt toppsjikt.

SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet (pulver) inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØINFORMASJON

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalierregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.