

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle
- Kan også brukes til rengjøring av arbeidsredskap
- Egner seg for alle Power Coat polyesterbaserte malingstyper

BESKRIVELSE

Spesial-Tynner for Power Coat "3 in 1", Robust-Lack, Nitrofest og Kristall-Glasur. Power Coat Spesial-Tynner har mild lukt og langsom fordampning. Brukes for å regulere viskositeten og forsinke tørkeprosessen, noe som vil gi bedre finish.

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| • Løsemiddelblanding | | | |
| 1-Methoxy-2-Propanol | | | |
| metyllaktat | | | |
| 2-etoksy-1-metyletylacetat | | | |
| • Lukt: | Mild | • Damptrykk v/20°C: | 3-10 h Pa |
| • Form: | Flyktig | • Løselighet i vann: | > 75% |
| • Tenntemperatur: | > 250°C | • Viskositet v/20°C / 4 mm | 12-15 sec. |
| | (DIN 51794) | | (DIN 53211) |
| • Eksplosjonsgrense: | 0,5 Vol% / 11 Vol% | • Tilstandsforandring: | Fordamper |
| • Tetthet kg/l v/20°C: | ca. 1 | • Forpakning: | 5 ltr eller 0,5 ltr |
| • Flammepunkt: | 36°C | • Farge: | Fargeløs |
| | (DIN 53213) | | |

BRUKSANVISNING

Vi anbefaler prinsipielt at man er forsiktig med tilsetning av tynner. Kannen må øyeblikkelig lukkes igjen etter bruk. Hele innholdet i kannen kan brukes.

Ved tilsetning av Power Coat Spesial-Tynner i maling: Følg veiledningen i de forskjellige produktdatablad.

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig. Må ikke stå i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad.

PR-nr.: 85028

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.