

# Hammerite Direct to Galvanized



## Produktbeskrivelse

Hammerite Direct to Galvanized er grunning og toppstrøksmaling i ett. Er spesielt egnet til metaller som ikke ruster, slik som rustfritt stål, aluminium, kobber, messing og zink /galvanisert.

## Bruksanvisning

Fjern løs maling og smuss og rengjør oksiderte flater med en stålborste. Slip flaten med slipepapir. Sørg for at overflaten er fri for fett og smuss.

Vask med egnet rengjøringsmiddel, skyll med vann og la overflaten tørke. Rør om i malingen før bruk.

## Påføring

Påfør et tykt strøk. Det andre strøket skal sikre en jevn slett overflate. Andre strøket kan påføres etter 6 timer. Ideell temperatur for lakking er mellom 8 °C og +25 °C. Må ikke påføres ved temperaturer under 8 °C. Maling ved andre temperaturer kan påvirke produktets egenskaper. Rør nøye om i malingen før bruk.

## Teknisk data

**Bindemiddel:** Alkydharts

**Glans:** 90 (Sort og hvit)

**Forbruk:** 14 m<sup>2</sup> /liter (per strøk)

**Anbefalt  $\mu$ m tykkelse:** Våtfilm min. 100 $\mu$ m / tørrfilm min. 50 $\mu$ m

**Støvtørr:** 4 timer (ved +20 °C)

**Overmalbar:** Etter 6 timer (ved +20 °C)

**Densitet:** 0,9g/cm<sup>3</sup> (+20 °C)

**Temperatur:** Tåler -20°C til +150°C (+80°C kontinuerlig)

**Flammepunkt:** >32°C (lukket emballasje)

**Lagringstid:** Minst 2 år i uåpnet emballasje

**Emballasje:** 750 ml

**Farger:** Sort, Hvit, Sølv

**Rengjøring av verktøy:** Lavaromatisk White Spirit (Alifatnafta)

**Oppbevaring:** I tørt og ventilert rom. Beskyttes mot frost og sterkt sollys.

**Malingsrester:** Leveres på miljøstasjon.

**Grenseverdi for VOC:** 600 g/l (2007). 500 g/l (2010). Dette produkt inneholder maks 499 g/l.



Akzo Nobel Coatings AS. Tel +47 66 81 94 00

Databladene er utgitt som en veiledning. Anbefalingene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med for eksempel malingstykkelse, temperaturer etc. Vi forbeholder oss retten til endringer uten foregående informasjon. Brukeren er ansvarlig for at seneste revidering av dette dokument brukes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside: [www.hammerite.no](http://www.hammerite.no)