

## Produktdatablad



### PRODUKTFORDELER

- Til utvendig og innvendig bruk
- Liming/setting av skifer og naturstein
- Til gulv og vegg

### PRODUKTBESKRIVELSE

Weber Steinlim er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig bruk på både gulv og vegg. Sjiktkykkelser fra 5 til 30 mm. Massen kan benyttes til innstøping av varmekabler. Massens sammensetning reduserer faren for misfarging av naturstein og kalkutfelling.

### UNDERLAG

Underlaget må være fast, formstabil og fritt for heftreduserende bestanddeler, som f.eks. støv og smuss. Egnede underlag kan være gulvstøp med eller uten innstøpte varmekabler eller vannbåren varme. Andre typer underlag kan være anhydritpuss, sementpuss, fullfugget murverk, ferdig herdet og tørket betong, Leca, porebetong, gipsplater eller gipsfiberplater. Steinlim kan også benyttes på eldre/sliitt asfalt men vil ha dårlig heft på nylagt og oljerik asfalt

### FOR RESTFUKT I UNDERLAG

Sementpuss: maks. 2,0 vekt-%  
Anhydrit-/kalsiumsulfatpuss: maks. 0,5 vekt-%  
Gulv med varme: maks. 0,3 vekt-%  
Gipsbundne underlag: maks. 1,0 vekt-%  
Sement- og kalksmentpuss: lufttørr

### PRODUKTSPEKIFIKASJON

#### YTELSESERKLÆRING/DoP

DoP\_NO\_M41972886

PR-nummer: 322005

#### EGENSKAPER

|                     |  |
|---------------------|--|
| Materialforbruk     | Ca. 17 kg/m <sup>2</sup> (pulver) pr. cm tykkelse.   |
| Forbruk             | Ved 10 mm tannet Brett ca 4,5 - 5 kg/m <sup>2</sup>  |
| Påføringstemperatur | +5°C til +30°C                                       |
| Påføringsmetode     | Murskje, tannsparkel                                 |
| Åpentid             | Ca. 2 timer ved + 20°C                               |
| Herdetid            | Gangbar etter ca. 24 timer.<br>Fugbar etter 24 timer |
| Farge               | Grå  |

## **BRUKSOMRÅDE**

Weber Steinlim benyttes til liming av fabrikkfremstilt kalibrert og naturlig ukalibrert skifer, natur- og betongstein. Anvendes også som lim på membran weber.tec Superflex D2. Fuging kan tidligst gjøres ca 1 døgn etter liming med f.eks weber.color Rapid eller Weber Skiferfug.

## **LAGRING**

Weber Steinlim kan lagres tørt i original lukket emballasje i minimum 12 måneder.

## **BLANDING**

### **BLANDINGSFORHOLD**

Weber Steinlim blandes med 3,6 til 4,0 liter vann pr 20 kg sekk.

### **BEARBEIDING**

Blandetid ca. 3 minutt. La "hvile" i ca. 3 minutter før den blandes på nytt. Bland ikke mer mørtel enn det kan forbrukes på ca. 2 timer.

## **SIKKERHETSTILTAK**

Se teknisk datablad på [www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)

## **ANSVAR**

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS  
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo  
Tel. 04455  
[info@weber-norge.no](mailto:info@weber-norge.no)  
[www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)

