



Prestandadeklaration



Produkt: Utvändig T6SF Jettingskruv (Jumbo Jetting, träskruv)

Användningsområde: Utvändig T6SF Jettingskruv är avsedd för bärande träkonstruktioner och övrig ihopmontering av olika träapplikationer

Tillverkare: Västsvensk Byggskruv AB
 Vävlagargatan 5
 507 30 Brämhult
 tel: 033-230303 fax: 033-230823

Utvändig T6SF Jettingskruv är typprovad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592

Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

Prestanda:

Egenskaper	Deklarerat värde eller klass/diameter				Provningsrapport/ Bedömning
	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	
Karakteristiskt Flytmoment ($M_{y,k}$) Nmm	7000	13000	22000	47000	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Utdragning ($f_{ax,k}$) N/mm ² i trä med klass C24 eller lägre	22,6	21,2	18,5	17,9	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Huvud-genomdrag ($f_{head,k}$) N/mm ² i trä med klass C24, eller lägre	17,2	17,1	16,3	13,1	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Draghållfasthet ($f_{tens,k}$) N/mm ²	841	989	878	720	SP PX24282, 2013-05-06
Karakteristiskt Vridmomentförhållande (förhållande mellan karakteristiskt brottmoment och karakteristiskt nedskruvningsmoment) I trä med klass C24, eller lägre	2,9	2,3	3,0	3,6	SP PX24282, 2013-05-06
Hållbarhet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1) Korrosivitetsklass C4				Typgodkännandebevis 0167/07,2011-11-08

Fredrik Hansson
 Kvalitets- och Produktansvarig

Brämhult 2013-11-08