

Murtex Silicate

Mars 2020



Produktbeskrivelse

Murtex Silicate er en 1-komponent helmatt vannglassbasert fasademaling. Murtex Silicate er først og fremst beregnet på maling av utvendige og innvendige pussoverflater. Den kan også brukes til betong, fibersementplater og fasadefliser, samt gamle silikat- og mineralske overflater. Murtex Silicate er biocidfri/konserveringsfri som standard hvit (BW). Produktet oppfyller tysk kvalitetsstandard DIN 18363.

Behandling

Underlaget må rengjøres godt. Det er viktig at underlaget er godt bundet, tørt og fast. Når du maler kalkoverflater, er det viktig at du børster/vasker bort eventuelt løstsittende kalk og seiser med Murtex Silicate Primer.

Maling

1. Dårlig bundne og krittende underlag børstes nøye til fast underlag. Sprekker/riss skrapes og repareres med en masse som samvirker med det eksisterende materialet.
2. Sterkt sugende flater, f.eks. flater som tidligere har vært malt med kalkmaling skal seises med Murtex Silicate Primer fortynnet med vann 1:1. Godt bundet underlag skal ikke forbehandles.
3. Grunn med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer 2:1.
4. Ferdigmal med Murtex Silicate, eventuelt fortynnet med maks 10 % vann. Ved påføring oppnås best resultat og fargestabilitet med kryssrulling.

Advarsel

Murtex Silicate er sterkt etsende på glass, keramikk, fliser, naturstein og metall. Beskytt omkringliggende overflater mot søl og benytt alltid beskyttelsesbriller og arbeidshansker.

Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +10°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Vannglass

Glans: Helmatt (3)

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 12 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 3-5 m²/l

Forbruk, ommaling: 4-6 m²/l

Emballasje: 2,5 liter og 10 liter

Base: BW, BC

Rengjøring: Såpevann

Lagring: Frostfritt

VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max <1 g/l.

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet.