



FINSPARKEL-F

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Finsparkel er et ferdigblandet, finkornet veggsparkel.

BRUKSOMRÅDE

Egnet til sparkling i tynne lag eller hvor det kreves en jevn flate, f.eks. finsparkling, sparkling av gipsplater, tapet og reparasjoner inne. Ved sparkling av gipsplater må papirstrimmel benyttes.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Flatene skal være rene, tørre å faste og påføres med stålsparkel. Ved sparkling av gipsplater legges papirremse direkte i sparkelen. Sparklede flater slipes med sandpapir 100 □ 120, støvsuges og grunnes før tapetsering eller maling.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

PRODUKTBEKRIVELSE

Farge	Hvit
Fyllmiddel	Hvit dolomittmarmor
Kornstørrelse	0 □ 0,07 mm
Bindemiddel	Cellulosederivat, polymerdispersjon
Vedheft	> 5 KP/cm ² på slipt betong
Lagring	Kjølig, men frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet forpakning
Brannfarlig	Nei
Sjikt-tykkelse	Max 3mm
Fortynner	Vann. Skal normalt ikke fortynnes

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Densitet	1,8 kg/l .
Tørketid	Ca. 8 □ 10 timer avhengig av lagtykkelse, temperatur og luftfuktighet. Gjennomtørr etter ca. 24 timer.
Materialforbruk	Ca. 0,3 liter/m2 fylling av skjøter, to ganger på gipsplater. Ca. 1 liter/m2 bredsparkling ved 1 mm tykkelse.
Arbeidstemperatur	Kan påføres fra +5 C til + 30 oC, optimal temperatur 18-20 oC
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

