

# Lithurin Hard

August 2018



## Produktbeskrivelse

Lithurin Hard er et impregneringsmiddel som som ikke bygger film. Nordsjö Lithurin Hard er vanntynnbar, den forandrer ikke betongens farge. Nordsjö Lithurin Hard herder og beskytter betongflater i industrilokaler, lagerrom, maskinhaller, betongheller mm. Nordsjö Lithurin Hard brukes i system med Nordsjö Lithurin Seal.

## Krav for behandling med Lithurin Hard

Betongen skal være minst 7 dager gammel ved temperatur +14-18°C og minimum 14 dager ved temperatur +10-13°C før påføring. Minimum +5°C på betongflaten (= +10°C i luften). Flaten skal være ren, tørr og fast. Ved behandling av gamle gulv skal flaten slipes før videre behandling.

## Behandling

1. Påfør Lithurin Hard med myk børste.
2. Arbeide med børsten for god penetrering til flaten.
3. Fordel Lithurin Hard fylldig over flaten, sørg for at eventuelle dammer blir fjernet. Børst igjen eventuelle fotspor.
4. La tørke.
5. Nordsjö Lithurin Hard skal tørke før Nordsjö Lithurin Seal påføres.

Ved lavere temperaturer blir tørketiden lengre og ved høyere temperaturer blir tørketiden kortere.

## Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

### Teknisk data

Bruksåmråde: Innendørs/utendørs

Tørketid: +23°C 50 % RF: 16 timer

Luft/objekt temp: Min +5°C. Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Myk børste

Forbruk: 0,15 liter/m<sup>2</sup>

Emballasje: 10 og 25 liter

VOC:kat.A/i)140g/Max 1g/lit

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies