

# SikaBond®-500

## Montasjelim for bl.a. glassbyggestein

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivelse | Sikabond®-500 er et 1-komponent konstruksjonslim basert på syntetisk gummi og kunstharpiks. Sikabond®-500 har meget god vedheft, også på kalde og fuktige overflater. Limet er elastisk, har høy styrke og er vanntett. Produktet er kulde- og varmebestandig og har gode aldringsegenskaper                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| Anvendelsesområder | Sikabond®-500 benyttes til liming av de fleste materialer, som f.eks.: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Glassbyggestein</li><li>■ Finerplater</li><li>■ Sponplater</li><li>■ Gipsplater</li><li>■ Plastlaminat</li><li>■ Fliser</li><li>■ Jern</li><li>■ Galvanisert og rustfritt stål</li><li>■ Aluminium</li><li>■ Plast</li><li>■ Glassfiber</li><li>■ Betong</li><li>■ Lettbetong</li><li>■ Murstein</li></ul> |                                                                                                                                                                      |
| Produktegenskaper  | Sikabond®-500 anvendes til liming av ulike detaljer ved bygnings-, plate-, og ventilasjonsarbeider, samt diverse hobbyarbeider. Sikabond®-500 kan anvendes både inne og ute.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| Bruksanvisning     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Forbehandling      | Underlaget skal være rent og fritt for olje, fett, støv og løse partikler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| Påføring           | Fugepistol benyttes til påføring av limet på den ene siden. Trykk fast materialet som skal limes og finjuster etter ca. 5 minutter. Tørketiden er avhengig av temperatur og limets tykkelse, og varierer fra 1-20 timer. Full heftstyrke oppnås etter ca. 14 dager.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
| Rengjøring         | Alt verktøy samt overflødig lim rengjøres umiddelbart med Colma®-Rensevæske.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| Emballasje         | Sikabond®-500 leveres i patroner à 310 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| Tekniske data      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Type:</b></li><li>■ <b>Farge:</b></li><li>■ <b>Herdesystem:</b></li><li>■ <b>Konsistens:</b></li><li>■ <b>Egenvekt:</b></li><li>■ <b>Temperaturbestandighet:</b></li><li>■ <b>Anvendelsestemperatur:</b></li><li>■ <b>Hinnedannelse:</b></li></ul>                                                                                                                             | 1-komponent syntetisk gummi<br>Gulbeige<br>Luftfuktighet og temperatur<br>Smidig pasta<br>Ca. 1,14 kg/liter<br>-40 °C - +100 °C<br>-5 °C - +25 °C<br>Ca. 20 minutter |

Construction



## Produktdata

### Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering

Ved oppbevaring over  $-10^{\circ}\text{C}$  og under  $+25^{\circ}\text{C}$  i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten 12 måneder fra produksjonsdato.

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendesesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

### Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).



Sika Norge AS  
Industriveien 22  
Postboks 76  
1483 SKYTTE  
Norge

Tel. 67 06 79 00  
Fax 67 06 15 12  
[www.sika.no](http://www.sika.no)