



GYPROC SK 55 STANDARDSKINNE

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

gyproc SK 55 standardskinne er framstilt av 0,46 mm varmforzinket kaldvalset stålplate. Skinnens mønsterpregede overflate øker profilens stivhet og gir bedre fiksering av skruespissen. Profilene har 55 mm høye flenser. Profilenes bunn har utstansede trekantede siktehull som markerer profilens midtlinje, og øker presisjonen ved montasje.

Gyproc CarbonLow stålprofiler, produsert av stål med lavere karboninnhold, er nå tilgjengelige for dette produktet. Disse profilene er merket *CarbonLow* for å skille dem fra standardprofiler. Ytterligere produktinformasjon finnes på www.gyproc.no.

BRUKSOMRÅDE

gyproc SK 55 brukes som topp- og bunnskinne sammen med gyproc ER/R standardstender eller gyproc XR lydstender for oppbygning av bindingsverk til Gyproc innervegger. Bindingsverket kan kles med ulike typer av Gyproc gipsplater avhengig av ytelseskrav.

RELATERTE PRODUKTER

- gyproc ER/R standardstender
- gyproc XR lydstender
- gyproc H hjørneprofil
- gyproc HR hjørnestender
- gyproc GPD polyetenduk
- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplatekruer med borspiss

BEARBEIDING

Profilen kan kappes med kappsag med skjæreblad til metall eller med platesaks.

LAGRING

Produktet skal lagres i et tørt og rent miljø.

AVFALLSHÅNDTERING

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,46 mm
Overflate:	Zink 140 gram pr. m ² stålplate tilsvarande en tykkelse på 10 µm per side
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Dimensjoner [mm]

Produkt	Materialtykkelse	b
SK 45/55	0,46	47
SK 50/55	0,46	52
SK 68/55	0,46	70
SK 70/55	0,46	72
SK 75/55	0,46	77
SK 95/55	0,46	97
SK 100/55	0,46	102
SK 120/55	0,46	122
SK 145/55	0,46	147
SK 150/55	0,46	152
SK 160/55	0,46	162

Lengde: 2500 mm

For vekt og tilgjengelige dimensjoner, se aktuell produktkatalog eller www.gyproc.no

