



GIPSSKIVELIM

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Lim for montering av gipsplater på stendere av stål eller tre. Limet er vannbasert med høyt tørrstoff og med god vedheft mot ulike materialer. Limet er fyllende og har en konsistens som gir gode monteringsegenskaper og rask holdfasthetsøkning.

BRUKSOMRÅDE

For montering av gipsplater mot stål og trestendere. Den ene flaten skal være sugende. Anbefalt av Nor-gips

ARBEIDSBESKRIVELSE

Limet påføres med en fugesprøyte med en limstreng på 3-4 mm. Påfør limet i en rett streng på stendere uten plateskjøt. På stender med plateskjøt skal limet påføres i bølger. (ca 100 mm mellom bølgetoppene) eller med 2 rette strenger. Påfør lim for 2-3 plater om gangen. Gipsplaten trykkes deretter mot stenderen og løftes mot taket. Fest skiven med nødvendig antall skruer, normalt 15 skuer pr. plate. Montering skal skje senest 20 minutter etter limpåføring. Rengjøring: Vann innen limer har tørket. For tørket lim anvendes Bostik Lim & Penselvask.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se produkt datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Limtype:	Akrylbasert lim
Konsistens:	Tiksotropisk
Farge:	Hvit
Skinndannelsestid:	ca 20 min
Tørketid:	ca. 2 timer ved 1 mm limfilm, +20°C 50%RF
Arbeidstemperatur:	Lim minimum +18°C . Gipsplater og stendere min +10°C
Forbruk:	ca 10 m2/600 ml
Rengjøring:	Ferskt lim med vann. Tørket lim med Bostik Lim & Pensel-vask
Forpakning:	300 ml patron , 600 ml pølse
Lagring	1 år ved i uåpnet forpakning ved + 5°C til +20°C
Egenskaper etter påføring	
Temperaturbestandighet:	-20°C til 70°C
Aldringsbestandighet:	Meget god

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

