

PRODUKTDATABLAD

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Fleksibelt lim og fugemasse



PRODUKTBEKRIVELSE

Sikaflex®-111 Stick & Seal er et 1-komponent lim og fugemasse med bredt bruksområde. Det hefter til de fleste byggematerialer. Til innendørs og utendørs bruk.

BRUKSOMRÅDER

Et lim for å lime materialer som:

- Betong
- Mur
- De fleste typer stein
- Keramiske materialer
- Tre
- Metaller
- Glass
- Plast som PVC, PA, PET og EPS/XPS

En fugemasse for å forsegle vertikale og horisontale fuger.

PRODUKTEGENSKAPER

- God vedheft til mange materialer uten forbehandling
- Hefter til fuktig betong
- Kompatibel med de fleste underlag, EPS/XPS og byggfolie
- Kompatibel med de fleste typer bitumen
- God motstand mot mekanisk påvirkning og forvitring
- Lim-fugemasse med CE-merking

MILJØ INFORMASJON

- I overensstemmelse med LEED v4 EQc 2: Lavemitt-erende materialer
- VOC-emisjonsklassifisering GEV-EMICODE EC 1^{PLUS}
- VOC-emisjonsklassifisering for bygningsmaterialer RTS M1
- Klasse A+ i henhold til fransk forskrift om VOC-utslipp

GODKJENNELSER / STANDARDER

- CE-merking og egenerklæring i henhold til EN 15651-1 - Sealants for non-structural use in joints in buildings - Facade elements: Klasse F EXT-INT CC 20HM

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Silanterminert polymer
Forpakning	290 ml patron, 12 patroner per kartong
Farge	Hvit
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet skal oppbevares i original, uåpnet og ubeskadiget forseglett emballasje under tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Følg alltid anvisningen på emballasjen.
Tetthet	~1,40 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNISK INFORMASJON

Shore A Hardhet	~36 (etter 28 dager)	(ISO 868)
Strekfasthet	~1,5 N/mm ²	(ISO 37)
Sekant strekkmodul	~0,65 N/mm ² ved 60 % forlengelse (23 °C)	(ISO 8339)
Forlengelse ved brudd	~250 %	(ISO 37)
Elastisk tilbakegang	~75 %	(ISO 7389)
Rivefasthet	~4,5 N/mm	(ISO 34)
Temperaturbestandighet	-50 °C til +80 °C	
Fugeutførelse	Fugen skal utformes slik at den er tilpasset bevegelsene i fugen og fugemassens bevegelseskapasitet. Fugebredden skal være ≥ 6 mm og ≤ 20 mm. Bredde/dybde forholdet skal være 2:1. Fuger ≤ 10 mm bredde er typisk for å kontrollere sprekker, og er derfor ikke bevegelsesfuger. For større fuger, kontakt Sika Teknisk Service for mer informasjon.	

BRUKSINFORMASJON

Utbytte	Liming	Dimensjon	
	Utbytte 1 patron (290 ml)	Diameter = 30 mm Tykkelse = 4 mm	
	~100 punkter	Dysediameter = 5 mm (~20 ml pr. løpemeter)	
	~15 m streng		
	Fuging		
	Fugebredde mm	Fugedybde mm	Fugelengde m pr. patron (290 ml)
	10	10	2,9
	15	12	1,6
	20	17	0,9
Bunnfyllingsmateriale	Bruk bunnfyllingslist av polyetylen med lukkede celler.		
Sigehastighet	0 mm (20 mm profil, 23 °C)	(ISO 7390)	
Lufttemperatur	+5 °C til +40 °C		
Overflatetemperatur	+5 °C til +40 °C, minimum 3 °C over duggpunktstemperaturen.		
Herdehastighet	~3 mm/24 t (23 °C / 50 % RF)	Sika kvalitetsprosedyre (CQP 049-2)	
Hinnedannelse	~35 minutter (23 °C / 50 % RF)	(CQP 019-1)	

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for forurenninger som smuss, olje, fett, sementslam, gamle fugemasser og malingebelegg med dårlig vedheft som kan påvirke limets/fugemassens klebeevne. Underlaget må ha tilstrekkelig styrke til å motstå spenninger induisert av fugemassen ved bevegelse. Som forbehandling av underlaget kan teknikker som

stålborsting, sliping, sandblåsing eller pussing med andre verktøy benyttes.

Alt støv og andre løse partikler må fjernes fra fugeflatene før påføring av aktivator, primer eller fugemasse/lim.

Sikaflex®-111 Stick & Seal hefter uten primer og/eller aktivator. Men, for optimal vedheft og kritiske høytytelsesapplikasjoner skal følgende priming og/eller forbehandlingsprosedyre følges:

Ikke-porøse underlag

På aluminium, anodisert aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkerte metaller, glasserte fliser

eller PVC, rubbes overflaten lett med en fin slipepute. Rengjør og forbehandle med Sika® Aktivator-205 som påføres med en ren klut.

Før liming / fuging, skal det gis en tørketid på > 15 minutter (< 6 timer).

Andre metaller, slik som kobber, messing og titanium-sink, rengjøres og forbehandles med Sika® Aktivator-205 som påføres med en ren klut. Etter en tørketid på > 15 minutter (< 6 timer), påføres Sika® Primer-3 N med en pensel. Gi deretter en ytterligere tørketid på > 30 minutter (< 8 timer) før liming / fuging.

Porøse underlag

Betong, lettbetong og sementbaserte pussmørtler, mørtler og murstein skal primes med Sika® Primer-3 N som påføres med en pensel.

Før liming / fuging, gi en tørketid på > 30 minutter (< 8 timer).

For mer detaljerte råd og instruksjoner kontakt vår tekniske avdeling.

Merk: Primere er kun til forbedring av vedheft og ikke et alternativ til å forbedre dårlig forbehandling / rengjøring av fugeflatene. Primere forbedrer også fugens ytelsesevne over tid.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Prosedyre for liming

Etter nødvendig forbehandling av underlaget, åpnes tuppen på patronen før eller etter at den er lagt inn i fugepistolen, deretter monteres dysen.

Påfør i striper eller punkter med noen centimeters mellomrom. Bruk kun håndkraft til å trykke elementene som skal limes på plass før limets hinnedannelse. Feilplasserte elementer kan enkelt løsnes og plasseres på nytt i løpet av de aller første minuttene etter påføring. Om nødvendig kan teip, kiler eller støtter benyttes til å holde komponentene på plass i den første herdetiden.

Overflødig ferskt, ikke herdet lim på flatene må fjernes umiddelbart. Endelig styrke vil bli oppnådd etter fullstendig herding av Sikaflex®-111 Stick & Seal, f.eks. etter 24 til 48 timer ved +23 °C, avhengig av omgivelsesforholdene og limfugens tykkelse.

Prosedyre for fuging

Maskering

Det anbefales å bruke maskeringstape der en skarp og nøyaktig kant er ønsket. Fjern maskeringstapen før fugemassen skinnherder.

Bunnfyllingslist

Etter nødvendig forbehandling av underlaget, monteres en passende bunnfyllingslist i riktig dybde.

Priming

Påfør primer som anbefalt i avsnittet om forbehandling. Unngå å påføre for mye primer for å unngå ansamlinger i bunnen av fugen.

Påføring

Åpne tuppen på patronen før eller etter at den er lagt inn i fugepistolen, deretter monteres dysen. Påfør Sikaflex®-111 Stick & Seal i fugen og sørg for at fugemassen får full kontakt med fugesidene og at det ikke oppstår luftbobler.

Glatting

Umiddelbart etter påføring må fugemassen gattes og presses godt mot fugesidene for å oppnå god vedheft og glatt overflate. Bruk en kompatibel gattevæske

(f.eks. Sika® Tooling Agent N) til å glatte fugeoverflaten. Bruk ikke gattevæsker som inneholder løsemidler.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy og påføringsutstyr umiddelbart etter bruk med Sika® Remover-208. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

For rengjøring av hud bruk Sika® Power Wipes.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Forbehandlings skjema for Fug og Lim

BEGRENSNINGER

- For god bearbeidbarhet skal limet ha en temperatur på +20 °C.
- Påføring ved store temperaturforandringer er ikke anbefalt (bevegelser under herding).
- Før liming kontroller vedheft og styrke på malinger og belegg ved å utføre et forforsøk.
- Sikaflex®-111 Stick & Seal kan overmales med de fleste vanlige vannbaserte belegg og malingsystemer. Imidlertid skal malinger testes for å sikre kompatibilitet ved å utføre et forforsøk. De beste resultater ved overmaling oppnås når limet er fullstendig herdet før påføring. Merk: Ikke-fleksible malingsystemer kan forringe limets elastisitet og føre til krakelering i malingsfilmen.
- Fargevariasjoner kan oppstå ved påvirkning av kjemikalier, høye temperaturer og/eller UV-stråling (spesielt på hvit farge). Imidlertid er en forandring av farge kun estetisk og vil ikke influere negativt på den tekniske ytelsen og holdbarheten til produktet.
- Bruk alltid Sikaflex®-111 Stick & Seal i kombinasjon med mekanisk fiksering ved montasjer i tak av tunge gjenstander.
- Ved meget tunge komponenter skal det gis midlertidig støtte inntil Sikaflex®-111 Stick & Seal er fullstendig herdet.
- Påføring av lim på hele flater er ikke anbefalt da dette kan gjøre at den innerste delen av limfugen aldri herder.
- Før Sikaflex®-111 Stick & Seal benyttes på naturstein, kontakt vår tekniske avdeling.
- Bruk ikke Sikaflex®-111 Stick & Seal på bitumøse underlag, naturgummi, EPDM gummi eller andre bygningsmaterialer som kan avgi oljer, mykgjørere eller løsemidler som kan angripe limet.
- Bruk ikke Sikaflex®-111 Stick & Seal på polyetylen (PE), polypropylen (PP), polytetrafluoroetylen (PTFE / Teflon), og visse plastiserte syntetiske materialer. Forforsøk skal utføres, eller kontakt vår tekniske avdeling.
- Bruk ikke Sikaflex®-111 Stick & Seal til fuger i eller rundt svømmebasseng.
- Bruk ikke Sikaflex®-111 Stick & Seal til fuger med vanntrykk eller fuger som står permanent under vann.
- Bruk ikke Sikaflex®-111 Stick & Seal til fuging av glass, fuger i gulv eller sanitære fuger.
- Bruk ikke Sikaflex®-111 Stick & Seal til liming av glass dersom limfugen vil bli utsatt for sollys.
- Bruk ikke Sikaflex®-111 Stick & Seal til strukturell liming.

Produktdatablad

Sikaflex®-111 Stick & Seal
August 2020, Versjon 06.04
02051302000000053

- Ikke utsett uherdet Sikaflex®-111 Stick & Seal for produkter som inneholder alkohol da disse kan forstyrre herdeprosessen.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sikaflex®-111 Stick & Seal
August 2020, Versjon 06.04
02051302000000053

Sikaflex-111StickSeal-no-NO-(08-2020)-6-4.pdf