



MSR DC

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Simson MSR DC er en en-komponent, permanent elastisk og hurtigherdende Deck Caulk oppbygget på Silyl Modifisert Polymer (SMP).

BRUKSOMRÅDE

Vanntett forsegling av fuger i teakdekk,- nating. EGENSKAPER * Fri fra løsningsmiddel og isocyanat * Permanent elastisk ved temperaturer fra -40°C opp til $+100^{\circ}\text{C}$ * Påføringstemperatur mellom $+5^{\circ}\text{C}$ og $+35^{\circ}\text{C}$ * Nøytral, luktfri og hurtigherdende * Forenlig med de fleste maling systemer i industrien både alkydolje og vannbaserte * Meget god UV-bestandighet og meget gode aldringsegenskaper og bestandighet mot søt og saltvann. * Kan slipes etter herding. VEDHEFT Porøse flater: På porøse flater anbefaler vi bruk av Simson Primer P, fremfor alt der man stiller høye krav til en sterk og bestandig vedheft på grunn av store temperatursvingninger eller fysisk belastning. For god vedheft kreves det en ren, tørr og fettfri flate. For at best kunne utnytte den høye elastisiteten hos Simson MSR DC anbefaler vi en minimum fugetykkelse på 3 mm. Vi henviser for øvrig til tabellen på neste side.

ARBEIDSBESKRIVELSE

For spesifikke instruksjoner om bruk henviser vi til det separate instruksjonsbladet "The construction of a teak deck". Simson MSR DC kan lett påføres med hånd- eller trykkluftdrevet patronsprøyte. Glatt massen i løpet av 25 minutter. For å unngå vedheft mot tre sider bør man legge en PE-tape i bunnen av natene.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Ingen spesielle forholdsregler. Se HMS-datablad for ytterligere informasjon

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Basismateriale	Silyl Modifisert Polymer (SMP)
Type	elastisk
Herdesystem	alkoxy (fuktherdende)
Densitet	1,4 kg/l
Skinndannelse (start)	25 min ved +20°C, 50% rel. luftfuktighet
Emballasjestørrelse	290 ml patron, 600 ml pølser og 20 kg spann
Farger	Svart
Strekkfasthet ved brudd	ca. 2,5 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Bruddforlengelse	250 % (DIN 53504/ISO 37)
Skjærholdfasthet	2,1 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)
Rivestyrke	10 N/mm (DIN 53515/ISO 34)
Påføringstemperatur	+5°C til +35°C
Temperaturbestandighet	-40°C til +100°C
Klebefri	< 6,5 timer ved +20°C, 50% rel. luftfuktighet
Herdehastighet	3 mm/24 timer ved +20°C, 50% rel. luftfuktighet
Ekstrudering (Sprøytbarhet)	God
Tørrstoff	100%
Shore A	ca 40
Strekkfasfthet (100%)	ca. 1,4 MPa (DIN 53504/ISO 37)
LAGRINGSBESTANDIGHET	Kan lagres 12 måneder i lukket forpakning på et tørt sted ved en temperatur mellom +5°C og +30°C. Patroner kan lagres i opp til 18 måneder.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

