

# Professional Metal Primer

November 2017



## Produktbeskrivelse

Professional Metal Primer er en vanntynnbar, hurtigtørkende rustbeskyttende grunning basert på akryldispersjon med passiverende pigmenter. Professional Metal Primer er egnet som rustbeskyttende grunning til stål og støpejern, utendørs og innendørs. Kan overmales med både lateks- og akrylmaling. Professional Metal Primer gir også god vedheft til ikke-metalliske overflater. Vedheftstester bør foretas. Unngå overmaling med malingsstyper som inneholder sterkere løsemidler enn White spirit.

## Behandling

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Sandblås til Sa 2,5 ifølge SS 055900 for å oppnå korrosivitetsklasse C2-C3. I tilfeller der sandblåsing ikke kan foretas, anbefales det nøyte skraping og stålbørsting til St 2. Etter forbehandling påføres 1-2 strøk Professional Metal Primer til minst 40 mikrometer tørrfilm (tilsvarer 100 mikrometer våtfilm), avhengig av korrosivitetsklasse ifølge rustbeskyttelsesnorm BSK-11. Ferdigmal med egnet maling fra Nordsjö.

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innenfor 2 timer etter slutføring av arbeidet.

Se: [www.tomtoqtort.no](http://www.tomtoqtort.no)

## Teknisk data

**Bruksområde:** Ute- og innendørs  
**Bindemiddel:** Akrylsampolymerlateks  
**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 1 time  
**Overmalbar:** Minst 2 timer  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max + 25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 10 m<sup>2</sup>/l  
**Emballasje:** 1 liter og 2,5 liter  
**Base:** Grå  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/i) 140 g/l. Inneh. max 70 g/l.

## Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingerester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies