

Tyvek® FireCurb Soft

Kommersielt produktnavn : Tyvek® FireCurb Soft	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 1
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13859-1: Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg, EN 13859-2: Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	B-s1,d0
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanndampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0.035 (min 0,01, max 0,06)
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	160 (min 125, max 195)
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	135 (min 105, max 165)
Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	%	< 80
Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	%	< 80
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	9 (min 5, max 13)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	15 (min 11, max 19)
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-1	%	7 (min 4, max 10)
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	10 (min 6, max 16)
Rivstyrke, langs	EN 12311-1	N	55 (min 40, max 70)
Rivstyrke, tvers	EN 12311-1	N	50 (min 40, max 60)
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	- 40
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W1

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.02.04	