

Murmørtel kl. C

02.12

KC 50 / 50 / 610

PRODUKTBESKRIVELSE

Murmørtel kl. C er en tørrmørtel bestående av sement, filler og tilslag. Mørtelen tilfredstiller kravene i NS 3120. Mørtelen skal kun blandes med vann og kan benyttes både innvendig og utvendig.

BRUKSOMRÅDE

Murmørtel kl. C benyttes til muring og pussing av tegl og lettklinkerblokker, både bærende og ikke bærende murverk o.lign., samt til rehabilitering og reparasjon av eldre teglkonstruksjoner. Se forøvrig NS 3420, kap. N1.

BRUKSANVISNING

Forarbeid

Underlag skal være rene, frie for slam, støv, fett og løse partikler. Sugende underlag forvannes. Fritt vann skal ikke finnes på flatene når arbeidet starter.

Blanding

Følg angitt vannmengde (3,5 – 4,5 liter pr. sekk á 25 kg), og hell dette i et kar, tilsett mørtelen, og bland maskinelt i 2 – 3 minutter. La blandingen stå i 3 minutter for å trekke før ny opprøring. Husk at for mye vann gir en svakere mørtel med mer svinn. Underlagets og luftens temperatur skal være over +5°C.

Etterbehandling

Umiddelbart etter bruk beskyttes overflaten mot uttørking ved bruk av membranherdner, tildekking eller ettervanning.

FORBRUK

1 sekk á 25 kg gir ca. 12 - 13 liter ferdig mørtel.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet.

All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.

**N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktspesifikasjoner

Egenvekt	herdet:	1,70 – 1,90 kg/dm ³
Trykkfasthet	etter 28 døgn:	5 MPa
Bøystrekkfasthet	etter 28 døgn:	1,8 MPa
Skjærfasthet	etter 28 døgn:	0,2 MPa
Luftinnhold:		6 – 12 %

Bruksegenskaper

Brukstid v/+20°C:	Ca. 2 timer
Emballasje:	25 kg sekk og 500 kg big-bag
Lagring:	Lagret frostfritt og i uåpnet original-emballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 månedene.

Produsent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com

