



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco® MultiFix Rapid

Støvredusert, hurtigherdende flislim egnet for liming av keramisk flis i våtrom, samt på oppvarmede gulver



PRODUKTBEKRIVELSE

Støvredusert, hurtigherdende flislim i lagtykkelse fra 1 til 10 mm egnet til liming av keramisk flis, sintrede fliser, steintøy-fliser, klinkerfliser, naturstein som ikke er sensitiv for misfarging og deformasjon. For vegg- og gulvmontering, innvendig og utvendig.

BRUKSOMRÅDER

Casco® MultiFix Rapid benyttes i limsjiktktykkelser opp til 10 mm, og er egnet for montering/legging av:

- keramiske fliser
- sintrede fliser
- klinkerfliser
- mosaikk
- leirfliser
- heller (naturlige, kunstige og betong) som ikke er sensitive for misfarging
- heller (naturlige, kunstige og betong) som ikke er sensitive for deformasjon
- keramiske fliser for gulv og vegg
- keramiske fliser i våtrom

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Sementbasert
Forpakning	4 kg PE sekk
Holdbarhet	18 måneder i 4 kg PE-forpakning.
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig (i lukket forpakning)
Utseende/farge	Grått pulver

TEKNISK INFORMASJON

Termisk resistens	Resistent mot temperaturer mellom -20°C og +80°C når fullherdet.
-------------------	--

Produktdatablad

Casco® MultiFix Rapid
Januar 2024, Versjon 03.02
02171010200000164

PRODUKTEGENSKAPER

- Støvredusert
- Hurtigherdende
- Vann- og frostbestandig
- Tåler temperaturbelastning fra varmekabler/gulvvarmesystem
- Lavt kromatinnhold i h.t. REACH

GODKJENNELSER / STANDARDER

- C2 FTE iht. to EN 12004
- EC1 Plus: Meget lav emisjon
- M1 emisjonsklasse

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	Forbruk av pulver: <ul style="list-style-type: none">▪ 6 mm tannsparkel, ca. 2,1 kg/m²▪ 8 mm tannsparkel, ca. 2,6 kg/m²▪ 10 mm tannsparkel, ca. 3,1 kg/m²
Lag tykkelse	Inntil 10 mm
Blandingsforhold	4 kg pulver + ca. 1,0 liter vann
Brukstid	ca. 45 minutter ved +20°C
Åpen tid	ca. 30 minutter iht. EN 1346 (Åpentid påvirkes av temperatur og stedlige forhold på byggeplass. Vær oppmerksom på skinn dannelse, og kontroller med pekefinger at limsjiktet er fuktig.)
Herdetid	Gangbar: etter ca. 3 timer Fugeklar: etter ca. 3 timer innendørs, og minst etter 48 timer utendørs.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktetablade er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

Ta hensyn til pulver/vann blandeforhold. Ikke bland mer materiale enn det som kan forbrukes innen 3 timer. Stivnende masse som ikke har startet avbinding kan ikke blandes opp igjen med mer vann eller pulver. Ved montering av mosaikkfliser i dusj-soner anbefales bruk av mosaikkark med papir eller folie på fremsiden.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

Underlag og forbehandling

Normalt absorberende underlag forbehandles med

- Casco® PRIMER (1:3)
- betong (minst 6 måneder gammel)
 - sementbasert avrettingsmasse
 - sementpuss
 - kalksementpuss
 - gipsplater

Gipsbaserte underlag forbehandles med

Casco® PRIMER (1:1). Tørketid minst 24 timer.

- gipsbasert avrettingsmasse
- gipspuss

Ikke-absorberende underlag forbehandles med Casco® SUPERPRIMER

- keramisk belegg (kun for innvendige og tørre områder)

Underlagets beskaffenhet

Underlaget må være tilstrekkelig robust, bærende, solid og fritt for støv, skitt, olje, fett eller andre forurensende stoffer. Fjern separasjonslag og slagg. Gammelt keramisk belegg rengjøres grundig, eller fjernes dersom det er nødvendig. Gips puss (i henhold til EN 13279-1) skal ha en gjenværende fuktighet på ≤ 75 % RF. Sementbasert avrettingsmasse (28 dager gammel): ≤ 85 % RF, sementbasert avrettingsmasse (varmet): ≤ 75 % RF, gipsbasert avrettingsmasse ≤ 75 % RF, som avretting for gulvvarme ≤ 65 % RF. Den varme avrettingsmassens temperatur må være ≤ 20 °C under liming av flisene, og i de påfølgende 24 timene. Følg lokale retningslinjer. Ujevne underlag må gattes med egnet Casco® utjevningssmasse. Underlag i våte områder må beskyttes med egnet Casco® fuktmembran.

Arbeidsmetode

Bland Casco® MultiFix Rapid med kaldt, rent vann (mørteldrill med blandvisp, hastighet opptil 600 rpm anbefales).

Velg passende tannsparkel med hensyn til flisenes størrelse, strukturering av flisens bakside, samt underlaget. Påfør limet med tannsparkelen. Flisen plasseres i fersk flislim med en bestemt, lett vridende bevegelse for å sikre tilstrekkelig vedheft.

For større fliser (> 30 x 30 cm) på gulv og vegg anbefales Casco® MultiFix Premium.

Produktetablade

Casco® MultiFix Rapid
Januar 2024, Versjon 03.02
02171010200000164

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® MultiFix Rapid
Januar 2024, Versjon 03.02
021710102000000164