PRIMER E-10

Primer for elastiske malinger og slemmemasser





PRODUKTBESKRIVELSE

Primer E-10 er en primer som brukes under elastiske malinger og slemmemasser for å sikre god heft på betong.

TEKNISKE EGENSKAPER

Primer E-10 gir ingen vesentlig reduksjon av vanndamp-permeabiliteten. Består av akryl med ekstremt liten partikkelstørrelse i emulsjon, for å sikre god inntrengning og heft.
Primer E-10 kan også brukes som primer for sparkelmasser.

BRUKSANVISNING

Underlaget skal være fritt for olje, og løse partikler. Som primer under elastiske slemmemasser og malinger oppnås best heft på sandblåst, tørr betongoverflate, men en svakt sugende, fuktig flate gir også god heft. Det må ikke være fritt vann på flaten. Eventuell gammel maling fjernes.

Primer E-10 strykes ut med kost eller sprøytes, slik at det blir jevnt fordelt over hele flaten. På betong og sementbaserte underlag påføres **Primer E-10** fortynnet opptil 1:4 med vann (avhengig av underlagets kvalitet og sugeevne), for å binde støv, oppnå tilstrekkelig vedheft og utjevne absorpsjonen i underlaget.
På anhydritt- og gipsbaserte underlag påføres **Primer E-10** fortynnet opptil 1:2 med vann. Avhengig av absorberingsevnen til underlaget, kan flere applikasjoner være nødvendig.

Primer E-10 brukes ufortynnet eller fortynnet 1:1 med vann på eksisterende keramiske fliser, naturstein, tregulv, gulvsponplater og limrester (så lenge de er vannbestandige). Ved bruk som primer under selvjevnende sparkelmasser, fortynnes **Primer E-10** 1:1 med vann.
Når primeren er helt tørr, er det mulig å påføre en sparkel- eller avrettingsmasse eller lim. Tørketiden varierer med absorberingsevnen til underlaget og forhold i omgivelser (temperatur og fuktighet).

Hvis primeren har vært påført underlaget mer enn 2 døgn før videre behandling, skal det primes på nytt. Dette gjelder også hvis den primede flaten har blitt forurenset.
Ved bruk av primer under selvjevnende sparkelmasser, fortynnes **Primer E-10** 1:1 med vann. Påføres ikke ved temperaturer under +5°C.

RENGJØRING

Alt brukt utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

FORBRUK

Ca. 0,1 - 0,25 l pr. m².

EMBALLASJE

Primer E-10 leveres i 1 kg flaske, 5 kg kanne og 25 kg kanne.

LAGRING

Lagret frostfritt (+5°C) og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 måneder.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside **www.mapei.no**

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET	
Farge:	blå
Konsistens:	væske
Spesifikk vekt:	ca. 1,0 kg/l
Viskositet ved +20°C:	8 - 20
Tørrstoff-innhold:	ca. 25 %
pH:	7 - 8
Vanndampdiffusjon:	0,4 m luftsjikt (0,2 kg/m²)

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.
Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

10209-5-2026-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.