

Surface Activator

Produktbeskrivelse

Surface Activator er et avfettingsmiddel og adhesjonspromotor.

Egenskaper

- Forbedrer vedheft på ikke-porøse underlag av silikoner, MS- og SMX-baserte forseglere.
- Må ikke brukes i kombinasjon med PU-tetningsmidler
- Egnet for pulverlakkerte og anodiserte aluminiumsprofiler.
- Klar til bruk og svært brukervennlig
- Hurtig tørking
- Lavt forbruk

Bruksområder

- Forbedrer vedheft
- Avfetter overflater ved forsegling og liming.
- Forbedring av vedheft på pulverlakkert aluminium (vindusprofiler), både for standardmaling og for strukturell maling.
- Forbedrer vedheft på forskjellige plast: PVC, ABS, ...

Spesifikasjoner

Kjemisk base	Løsemiddelblanding med tilsetningsstoffer
Konsistens	Væske
Herdesystem	Fysisk tørking
Egenvekt	Ca. 0.79 g/ml
Påføringsstemperatur	+5°C → +25°C

Overflater

- Typ av underlag
Surface Activator har god vedheft til følgende underlag: Ikke-porøse underlag, pulverlakkert aluminium. Vi anbefaler en forutgående vedheft og kompatibilitetstest på hver overflate.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Tett igjen umiddelbart etter bruk av Surface Activator. Langvarig luftkontakt reduserer arbeidet til Surface Activator. Tøm aldri brukte rester av Surface Activator tilbake i emballasjen. Påfør Surface Activator med en klut dyppet i produktet. Arbeid alltid med en ren klut for å unngå forurensing av overflaten. Bytt om nødvendig. Tørk alltid i én retning. La overflaten tørke tilstrekkelig etter at overflaten er rengjort før påføring av settet. Limet må påføres innen 8 timer etter påføring av Surface Activator.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Emballasje/Logistikk

Farge: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.



Surface Activator

Forpakning: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.

Holdbarhetstid ved lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5°C og +25°C.

Kommentarer

- På grunn av det store utvalget av mulig plast og maling og for å unngå skade på overflaten anbefales en foreløpig kompatibilitetstest.
- Må ikke brukes på porøse overflater som trekonstruksjoner.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.