Eik Vintage White Espressivo

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10114591 (SOGVZMWD)	**Overflatestruktur**	dypt børstet, håndskrapt	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	4-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Espressivo	**Antall bord med delt toppsjikt**	1	**Brannklasse**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	Lyse gulv	**Innhold av formaldehyd**	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank Castle	**Stil**	Rustic	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Format	14mm Plank Castle	**m² per pakke**	2,76	**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Dimensjoner	14 x 209 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	6	**Bruddstyrke**	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	21,5	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,129
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	138	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,109
Låsesystem	5G Click	**Pakker pr. palle**	50	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	1075	**Slipe motstand**	USRV 55
Overflatebehandling	Live Natural olje	**EN Norm**	EN 13489	**Nobb nummer**	52000684
Farge	Vintage White	**FSC claim**	controlled sources	**GTIN**	7035580199694

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003 · floor score CERTIFIED BY SCS Global Services · FDES VÉRIFIÉE inies · REAL WOOD www.realwood.eu · SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS · BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176 · CE 06 Boen AS Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway Parquet flooring according to EN 13489 : 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use DOP 4658; NB 0766 Dfl-s1, E1, density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.