

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Karm:

42x92,5 mm furukarm med eller uten dempelist (silikontetningslist). Spor for utforing (notspor). Forborret, dekkpropper medfølger. hvitmalt NCS S 0502-Y Hengsler: 2 stk. hengsler. Glansverdi: ca 25.

Opus karm standard er produsert i fingerskjøtt furu med kvist. Gulning/kvistgjennomslag over tid. Ved endring av luftfuktighet/temperatur vil kvistsprekk kunne oppstå.

Opus karm Prima er produsert i fingerskjøtt kvistfri furu.

Terskel:

Flat underliggende og mellomliggende.

Standard terskel er 9 mm, 15 mm og 22 mm i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten - uansett anvendt metode - alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte og finerte overflater.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett med behov.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ferdigmalte karmen er vedlikeholdsfrie. Lakkerte karmen vedlikeholdes med overlakking ved behov. En forutsetning er at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakking skal karmen mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en løfri, lett fuktet klut før lakking. Alle våre karmen er laget i heltre. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel gulning ved kvister og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet. Skader kan overlakkes etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må lakklaget slipes helt bort før behandling.

Malte trekarmen:

Mindre skader flikkmales. Større skader krever som regel sparkling og total oppmaling. Sett en prøve på en mindre synlig plass, f.eks. i dørens bakkant, for å teste om den nye malingen stemmer med den gamle overflaten.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt, og er ømfintlig overfor langvarig fukt.