

Tyvek® Tape

Vindsperretape

Beskrivelse :

Tapen består av en spunnet Tyvek(r)membran med klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av en folie som rives bort når tapen skal benyttes. Tapen er diffusjonsåpen, klebesterk og svært aldringsbestandig. Produktet er dimensjonsstabilt ovenfor fukt og hefter på flater med overflate temperaturer ned mot -10°C. Tapen har svært god klebeevne til Tyvek(r) vindsperre som er spunnet i ett sjikt, GU gips- og trefiberplater, treverk, metall etc.

Tapen er stiv og stabil og kan enkelt rives for hånd etter at beskyttelsesfolien er fjernet. Bruk av Tyvek(r) Tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt og fuksikkert bygg.

Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til Tyvek®

og AirGuard® produkter i forbindelse med forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger til andre bygningsmaterialer. Tapen kan også benyttes til forsegling av plateskjøter i GU-gips- og porøse trefiberplater ol.

Lagring :

Lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

Tilbehør :

Isola Tape Primer
Isola Tapeholder

Godkjenninger og garanti



Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at skjøtene og detaljer som skal forsegles ligger slett og plant uten folder og bretter. Underlaget må være tørt, rent og støvfritt uten kjemikalier som kan påvirke tapens heft. Ved forsegling av omlegg, plateskjøter og tilslutninger fordeles bredden av tapen omtrent likt på de to flatene som skal forsegles. Ved forsegling av detaljer anbefales det å benytte tape som har klebefelt med delt beskyttelsesfole.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Isola Tyvek® Soft Xtra
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
AirGuard Sd5

Tyvek® Tape

Produktdata		Verdi	Benevnelse	
Tykkelse		0,33	mm	
Varenummer	Delt beskyttelsesfolie		Bredde	
537214	30/30		60 mm	
537212	Ikke delt		75 mm	
537215	50/50		100 mm	
Egenskaper	Metode	Enhet		Verdi
Temperaturbestandighet	-	°C		-40 °C til +80 °C
Heftefasthet	-	-		>25 N/25mm
Strekstyrke	DIN EN 14410	N/25mm		52
Bruddforlengelse	DIN EN 14410	%		12

