

Laget av Angara Furu med sine unike naturlige egenskaper i hvert kryssfinerark

Lett og sterkt byggemateriale

Enkelt å bearbeide



Fuktbestandig

Ingen sprekker ved tørking

Holdbarhet - mer enn 50 år

Motstandsdyktig mot bakteriell påvirkning

#### Kvalitet



#### Lim

Værbestandig liming i henhold til EN 314-2/klasse 3

Bratsk Kryssfiner oppfyller kravene i EN 13986

E1 lav formaldehydutslippsklasse.

#### Flate

Overflaten er i samsvar med standard EN 635-3.

#### Tykkelser og tetthet

Tykkelser (nominell), mm $t_{nom}$	Antall finérlag	Densitet kg/m <sup>3</sup> Notel $\rho_{\geq}$
9	5	450
12	5	
15	7	
18	9	
21	9	
21	11	
24	11	
27	11	
30	13	


Størrelser og tykkelser knyttet til fuktighetsinnhold 9,8%.

Tykkelser og toleranser oppfyller EN 315-kravene.

#### Sertifisering

Kryssfinerproduksjonsanlegget i Bratsk er ISO 9001:2011-sertifisert. Høy kvalitet og mekanisk styrke av Bratsk kryssfiner er bekreftet av BFU sertifikat.

Laget av FSC sertifisert tømmer.




**Dimensjoner**

2440x1220 mm, 2500x1250 mm.  
 Not- og fjær (TG) 2440x600/1220  
 Andre dimensjoner på forespørsel.

**Toleranseavvik**

1000-2000 mm +3 mm  
 >2000 mm + 4mm

**Styrke- og tekniske egenskaper**

Bratsk Plywood er CE merket i henhold til AVCP System 2+.  
 Oppfyller EN 1084, klasse A og EN 13986:2004+A1:2015,  
 klasse E1

Kryssfiner for bruk under fuktige forhold

(EN 636-2) Klimaklasse 2(EN 1995-1-1)

Biologiskklasse 1 og 2(EN 335-3)

Brannklasse E, Efl (EN 13986:2004+A1:2015)

For alle detaljerte tekniske verdier, se produktspesifikk DoP  
 (Ytelseserklæring)

**Pakkeinformasjon. Dimensjon 2500x1250x468mm**

	tykkelse, mm								
	6,50	9	12	15	18	21	24	27	30
Volum på 1 pakke, m <sup>3</sup>	1,46	1,46	1,46	1,45	1,46	1,44	1,43	1,43	1,41
Antall plater i en pakke	72	52	39	31	26	22	19	17	15
Volum på 1 plate, m <sup>3</sup>	0,0203	0,0281	0,0375	0,0469	0,0563	0,0656	0,0750	0,0844	0,0938

**Pakkeinformasjon. Dimensjon 2440x1220x500mm**

	tykkelse, mm								
	6,50	9	12	15	18	21	24	27	30
Volum på 1 bunt, m <sup>3</sup>	1,49	1,50	1,50	1,48	1,50	1,50	1,50	1,53	1,52
Antall ark i en bunt	77	56	42	33	28	24	21	19	17
Volum på 1 plate, m <sup>3</sup>	0,0193	0,0268	0,0357	0,0447	0,0536	0,0625	0,0714	0,0804	0,0893


**BRATSK PLYWOOD**
**Kontakter:**

22A, Sinopskaya nab. 191167  
 (St.Petersburg) -  
[www.ilimtimber.com](http://www.ilimtimber.com)  
[www.ilimtimber.com](http://www.ilimtimber.com)

**Salgsavdelingen:**

Tlf: +7 (812) 332-7228, +7 (812) 332 72 27  
 E-post: [sales@ilimtimber.com](mailto:sales@ilimtimber.com)

