

## Monier Hollander V tegltakstein

### 1. PROSJEKT

**Entreprenør / utførende :**  
**Prosjekt / adresse :**  
**Bruksområde / bygningsdel:**  
**Utførelsesdato:**

### 2. PRODUKTBEKRIVELSE

**Beskrivelse:**

BMI Monier Hollander V er en tegltakstein.  
Tegl er produsert av rent naturmateriale, brent leire. Produktet leveres med ubehandlet, engobert og glasert overflate. Monier Hollander V benyttes som tekking på luftede tak. Monier Hollander V produseres og testes etter NS-EN 1304.

**Produktidentifisering:**

**Varenr. / produkt / dim.:**  
**Fargekode:**  
**Kvalitet / sortering / klasse:**  
**Overflatebehandling:**  
**Vedlegg / dokumentasjon:**

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI  JA  Hvis ja, firma :

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Jevnlig vedlikehold:

- Barnåler, blader og mosedotter fjernes. Benytt stiv kost, f.eks. piasavakost. Stålbørste må ikke benyttes.

Større rengjøring:

- Barnåler, blader og mosevekst fjernes med stiv kost, som beskrevet ovenfor
- Dersom det fortsatt er mose/grønske på taket, kan følgende benyttes:
  - Spesialmiddel mot mose og grønnske, følg bruksanvisning fra leverandør.
  - Alternativt, bland 1 del Klorin med 3-4 deler vann.

Spray, middelet på taket. Dette gjøres når det pent vær og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover.

Når mose er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med vannslange, høytrykkspyler (med lavt trykk), eller koster forsiktig.

Grønske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

**Ettersyn/kontroll og –intervall**

Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Kontroller funksjon, er all stein hel. Sjekk evt. Luftehatter, kilrenner og beslag for mekaniske skader (snø, is etc.)

Snømåking; unngå å skrape overflaten. La det alltid være igjen 15-20 cm snø på taket.

**Utbedringsinstruks :** Skader i overflaten repareres med Bengalakk eller tilsvarende.

## Monier Hollander V tegltakstein

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid:** Over 75 år

**Garanti:** Det gis 30 års produktgaranti på frostbestandighet, styrke og tetthet.

**Fuktbestandighet:** Iht. NS-EN 1304

**Renholdsvennlighet:**

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:** Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

**Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi**

**Emisjon:**

### 6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc:** Produktet er ubrennbart

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:**

Monier Hollander V takstein kan gjenvinnes som fyllmasse eller dreneringsmasse, eller som tilslag i ny takstein.

**Opprinnelse – Næring:**

**Kode for avfallsbehandling:**

NS 9431: 1613 | 0012/0013/0014 | 6000 | \_\_

EAL: 17 01 03

**Øvrige opplysninger:**

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent Importør:** BMI Norge AS

**Organisasjonsnr.** NO 911 671 549 MVA

**Telefon:** 67 97 90 00

**E-post:** [kundeservice.no@bmigroup.com](mailto:kundeservice.no@bmigroup.com)