

MONTERINGSVEILEDNING

KRYSSFINER BJERK FILM WIRE**INFORMASJON**

Kryssfiner av bjerk belagt med en fenolfilm på begge sider. Filmen er som regel mørk eller lys brun, og med et wiremønster (anti-skli) på ene siden. Filmtykkelsen er normalt 167gr/m², men kan også forekomme med 117gr/m² og 220gr/m². Leveres normalt i tykkelse fra 9mm til 21mm i formatet 3000x1500mm. Andre formater og tykkelser kan også leveres. Kantene på kryssfineren er forseglet med en akrylmaling.

Densiteten på filmbelagt bjerk kryssfiner er 600-650 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Platene har ytterfiner som tilsvarer kvalitet I/I, slik at filmen får en glatt overflate. Fuktinholdet i platene er 8-14 % RF.

BRUKSOMRÅDER

Filmbelagt bjerk kryssfinérplater er en vanlig bjerk kryssfinérkjerne (WBP limt) som er belagt med en slitesterk fenol-film, slik at platen får en overflate som er vesentlig mer bestandig mot ytre fysiske påkjenninger og fukt. Disse platene har flere bruksområder; fra forskaling, tilhengerbunner, arbeidsgulv, verktøykasser til annet industriell interiør der den slitesterke overflaten er ettertraktet. I de store formatene kommer platene vi fører med en preget/ru overflate på en side, og glatt overflate på den andre siden – mens det mindre formatet har to like glatte sider. Vær oppmerksom på at selv om fenolfilmen hindrer fuktinntregning i overflaten, vil kantene være like utsatt mot fukt som på vanlig bjerk kryssfiner – så disse krever ekstra bearbeiding for å tette platene godt.

LAGRING

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kuver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har av klimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker

FORBREDELSER

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med maling være 1 – 2 ganger årlig. Dette gjelder spesielt på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrengning av fukt er stor. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje i filmen, må det forsegles med en maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det å olje filmen for å øke gjenbruket av platene.

MONTERING

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med maling være 1 – 2 ganger årlig. Dette gjelder spesielt på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrengning av fukt er stor. Ved bruk på tilhengere, stillase og lignende er det også viktig at skruerhull og alle flater som kappes kantforsegles.

BEHANDLING

Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje i filmen, må det forsegles med en maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det og olje filmen for å øke gjenbruket av platene.

HMS

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

HENVISNINGER

Importør: Byggform as
Org.nr: 952 415 603
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad
Telefon: 31 28 92 70
Telefax: 31 28 92 99
e-post: post@byggform.no web: www.byggform.no