

HEY'DI LYSGRÅ

Vannnett, sementbasert dekorpuss for mur og betong.



Beskrivelse

Hey'di Lysgrå er en sementbasert, vannnett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Lysgrå blandes med vann og gir en dekorativ, lysgrå overflate.

Bruksområder

Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Fasader - sokkeletasjer - kjellervegger - piper - garasjer - havemurer m.m. Laveste anvendelstemperatur +6 °C.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag skal forvannes, men unngå vannfilm. På tidligere malte flater skal Hey'di KZ tilsettes blandevannet til Hey'di Lysgrå i forholdet 1 del Hey'di KZ til 4 deler vann. Alternativet til forvanning er å prime overflaten med Hey'di Primer Fasade. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey'di Primer Fasade. **NB!** For å motvirke utfellinger fra underlaget på Hey'di Grå og Hey'di Murgrå anbefales det alltid å benytte Hey'di Primer Fasade som forbehandling.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Lysgrå blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost, Brett, eller pussprøyte. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey'di Lysgrå benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag.

EGENSKAPER

Vannnett, sementbasert overflatebehandling/slemming

Puss og maling i samme strøk

Svanemerket produkt

Etter utblanding bør massen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Hey'di Lysgrå størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. **NB!** På sammenhengende flater anbefales det å bruke slemming fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i underlag, varierende vann-tilsetning og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Bruksmåte - Slemming

Hey'di Lysgrå blandes med vann til velling - ca. 1,5 liter vann til 5 kilo Hey'di Lysgrå - og påføres muren med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk påføres når foregående er avbundet, neste dag eller senere. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å stryke Hey'di Lysgrå på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vannnett overflate.

Bruksmåte - Puss

Hey'di Lysgrå blandes med vann til en smidig mørtel ca. 1,25 liter til 5 kilo Hey'di Lysgrå. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykkelse 3-5 mm. Etter at pussen har stivnet noe, kastes flaten med fuktig kost, evt. files med Brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturpuss, kan påføring foretas med strukturrull. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk Hey'di Lysgrå før pusslaget påføres.

Hey'di Lysgrå på Leca

Hey'di Lysgrå kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For å unngå

HEY'DI LYSGRÅ

Vanntett, sementbasert dekorpuss for mur og betong.

at blokkstensmønsteret blir synlig i regnvær, anbefales det at fugene først kastes med Hey'di Lysgrå tilsatt Hey'di KZ primer. Hele flaten påføres deretter min. 2 strøk Hey'di Lysgrå.

Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Forbruk

Slemming: 1-2 kilo pr. m² pr. strøk.

Puss: ca. 3-5 kilo pr. m².

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

5 pose og 15 kilo sekk.

Hey'di dekorpuss leveres også i fargene hvit, grå og murgrå.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	ca. 1,5 l/5 kg
Materialforbruk:	1-2 kg/pr.m ²
Største kornstrørrelse:	0,3 mm
Brukstid:	2-4 timer
Heftefasthet:	1,4 N/mm ²
Vanndampdiffusjon:	0,9 g/m ² hmmHg (2 strøk)
Vanntetthet:	Vanntett mot slagregn

PRODUKTKODER:

Varenummer:	
	5 kg: 111
	15 kg: 158
GTIN nummer:	
	5 kg: 7054150001113
	15 kg: 7054150001588
NOBB nummer:	
	5 kg: 30160741
	15 kg: 28167062
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	03.05.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.