

REPARASJON

Bemix R50

Krympkompensert • Fiberforsterket • Vertikale flater • Reparasjon • På betongflater
God bestandighet • Sjikt opp til 50 mm

BRUKSOMRÅDE

Høypresterende krympkompenenserende mørtel for avanserte reparasjoner der det ikke finnes mulighet å bygge en støpeform. Produktets konsistens gjør det meget egnet for reparasjon på vertikale flater og på undersider. Brukes der det er risiko for frost, salt, mekanisk og kjemisk belastning, f.eks. trapper, lastekaier, balkonger, siloer, marine miljøer og veinære miljøer.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, fett eller andre forurensinger som kan forhindre vedheft. Bemix Korroheft påføres underlaget for å sikre god vedheft. En sekk R50 om 25 kg blandes med drill og visp i 3,6-4,4 liter rent vann i minst 5 minutter til en klumpefri masse. Varier vannmengden etter ønsket konsistens. Temperatur i underlag og luft skal være +5 °C till +25 °C. Massen påføres med stålsparkel eller murskje i sjikt opp til 50 mm. Deretter kan flaten filses eller glettes til ønsket struktur. For å minske risikoen for krympsprekker skal overflaten holdes fuktig i en uke. Den halvharde massen kan skjæres og formes.

FORPAKNING/LAGRING

25 kg plastlaminerte pappsekker. Oppbevares i tørre lokaler. Lagringstid i 12 mnd i uåpnet originalsekk. Produksjonsdato oppgis på sekken. Produksjonsdato angis på sekken.

TEKNISKE DATA

Materialforbruk	1,8 kg/mm/m ²
Bearbeidlig i	ca. 2 timer
Sjikttykkelse	0-50 mm
Trykkfasthet 28 døgner	> 45 Mpa
Krymp	0,5-1 ‰

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn vad som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finjas ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no.

