



Mapeguard WP Adhesive

Tokomponent, hurtigtørkende, elastisk, sementbasert lim til liming og forsegling av overlappinger på Mapeguard WP 90, Mapeguard WP 200 og tilhørende tettedetaljer



BRUKSOMRÅDE

- Liming og forsegling av overlappinger på **Mapeguard WP 90/Mapeguard WP 200**.
- Liming og forsegling av **Mapeguard ST** på **Mapeguard WP 90/Mapeguard WP 200**.
- Liming og forsegling av **Mapeguard IC, Mapeguard EC og Mapeguard PC**.
- **Mapeguard WP Adhesive** egner seg for bruk på vegger og gulv.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapeguard WP Adhesive er et tokomponent, sementbasert monteringslim med finkornede tilslag, spesielle tilsetningsstoffer og syntetiske polymerer i vanddispersjon, som er sammensatt i henhold til en formel som er utviklet i MAPEIs egne forskningslaboratorier.

Når de to komponentene blandes, får du en blanding med plastisk konsistens. Den kan påføres med pensel, rulle eller tannet sparkel.

ANBEFALINGER

- Ikke bruk **Mapeguard WP Adhesive** i temperaturer lavere enn +5 °C.
- Ikke tilsett sement eller tilslag til **Mapeguard WP Adhesive**.
- Kan tilsettes opp til 5% vann.

- Må beskyttes mot vann de første 24 timene etter påføring ved +23 °C.
- I varmt vær skal produktet (væske eller pulver) ikke eksponeres for direkte sollys før påføring.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forbehandling av underlaget

Mapeguard WP Adhesive kan påføres på en ren overflate bestående av **Mapeguard WP 200, Mapeguard ST, Mapeguard IC, Mapeguard EC eller Mapeguard PC**.

Klargjøring av blandingen

Hell komponent B (væske) i en egnet, ren beholder. Deretter tilsetter du langsomt komponent A (pulver) mens du rører med en drill med visp.

Blandingsforholdet er følgende:

komp. A : komp. B = 1 : 0,9.

Rør blandingen godt sammen i noen minutter, og kontroller at det ikke sitter igjen pulver langs sidene eller bunnen av beholderen. Bland til en jevn konsistens uten klumper. Til denne operasjonen anbefaler vi en drill med visp som kjøres på lav hastighet, slik at det ikke kommer for mye luft inn i blandingen. Ikke bland produktet manuelt.

Hvis du bruker produktet til **Mapeguard WP 200** og tilhørende tettedetaljer, kan du tilsette vann i en mengde på opptil 5 % av vekten av lateksen som brukes, slik at det kan påføres med en rulle eller pensel.

Påføring av mørtelen

Mapeguard WP Adhesive kan påføres med pensel,

TEKNISKE DATA (typiske verdier)		
PRODUKTINFORMASJON		
	komp. A	komp. B
Konsistens:	pulver	væske
Farge:	lys brun	hvit
Romdensitet (g/cm ³):	1,3	–
Densitet (g/cm ³):	–	1,04
Tørrestoffinnhold (%):	100	54
PÅFØRINGSDATA FOR PRODUKTET (ved +23 °C – 50 % RF)		
Blandingens farge:	brun	
Blandingsforhold:	komponent A : komponent B = 1 : 0,9	
Blandingens konsistens:	væske	
Blandingens densitet (kg/m ³):	1350	
Påføringstemperatur:	fra +5 °C til +35 °C	
Blandingens brukstid:	ca. 45 min	

rulle eller tannet sparkel (nr. 3). Så snart limet er påført, må overlappingene til **Mapeguard WP 200**-lagene og overlappingene til de tilhørende tette-detaljene (**Mapeguard ST**, **Mapeguard IC**, **Mapeguard EC** eller **Mapeguard PC**) settes sammen så fort som mulig ved å legge dem helt ned i limet og unngå luftlommer. Det anbefales at du trykker tettebåndet på plass ved å presse det ned med den glatte siden av den tannede sparkelen, idet du passer på at du ikke skader vanntettingsproduktene. Alternativt kan du bruke en egnet trykkrolle. Tørke- og monteringstiden er kortere ved høyere temperaturer og lengre ved lavere temperaturer. Før produktet er fullstendig herdet, må omgivelsestemperaturen på monteringsstedet ikke falle under +5 °C. Når du monterer LVT, må du bruke **Mapeguard WP Adhesive** til å lime **Mapeguard WP 200** til underlaget og rådføre deg med systemdatabladet til **Shower System 4 LVT¹**.

Rengjøring

Verktøy og beholdere må rengjøres med rikelige mengder vann mens **Mapeguard WP Adhesive** fortsatt er ferskt. Når det er tørket, kan rengjøring bare gjøres mekanisk.

FORBRUK

Mapeguard WP System:

- Ved overlappinger av **Mapeguard WP 200** (5 cm overlapping mellom flakene) er forbruket av **Mapeguard WP Adhesive** er ca. 100 g/m.
- Ved liming av **Mapeguard ST** på **Mapeguard WP 200** er forbruket av **Mapeguard WP Adhesive** ca. 250 g/m..

FORPAKNING

Enhet på 6,65 kg (3,5 kg sekk + 3,15 kg kanne).

LAGRING

Mapeguard WP Adhesive komponent A kan lagres i 24 måneder i originalemballasjen på et tørt sted.

Mapeguard WP Adhesive komponent B kan lagres i 24 måneder.
Lagre **Mapeguard WP Adhesive** på et tørt sted i en temperatur på minst +5 °C.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av produktene våre, se gjeldende versjon av sikkerhetsdatabladet på vårt nettsted www.mapei.no.

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalingene og detaljene i denne produktbeskrivelsen representerer vår nåværende kunnskap om og erfaring med produktet. All ovenstående informasjon må likevel anses som veiledende og gjenstand for vurdering. Enhver som bruker produktet, må på forhånd forsikre seg om at det er egnet for det tilsiktede formålet. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir brukt til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Se gjeldende versjon av det tekniske databladet på vårt nettsted www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke supplere eller erstatte betingelsene i det tekniske databladet som gjelder på tidspunktet MAPEI-produktet brukes.

Gjeldende versjon av databladet er tilgjengelig på vårt nettsted www.mapei.no

**ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN
ELLER BETINGELSENE SOM ER GITT I
ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE
DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEIS
ANSVAR OPPHØRER.**



Dette symbolet brukes til å identifisere Mapei-produkter med lave emisjoner av flyktige organiske forbindelser som er sertifisert av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en internasjonal organisasjon som overvåker emisjoner fra gulvprodukter.

**Alle relevante referanser
for produktet er tilgjengelige
på forespørsel og på
www.mapei.no**



**Mapeguard WP
Adhesive**



BUILDING THE FUTURE

All kopiering av tekst, fotografier og illustrasjoner som er publisert her, er forbudt og kan føre til rettsforfølgelse.

10-4-2020 (NO)