HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



UNDER VANN

Tilsetningsstoff til spesialmørtler og betong
for støping under vann.

Beskrivelse
Hey'di Under Vann er et tilsetningsstoff i pulverform. Hey'di Under Vann tilsettes spesialmørtel og betong for støping under vann. Hey'di Under Vann motvirker utvasking og gir mørtelen meget gode flytegenskaper. Hey'di Under Vann kan tilsettes Hey'di Flytstøp eller Hey'di Industri 65.

Bruksområder
Hey'di Under Vann benyttes både i salt- og ferskvann til støping av brygger, fundamenter, søyler m.m., og til reparasjon av betongkonstruksjoner under vann.

Forarbeid
Groe, tang, skjell fjernes, eventuell løs og dårlig betong må hugges vekk. Det skal alltid benyttes forskaling som må gjøres helt tett, da Hey'di Under Vann gir betongen så gode flytegenskaper at den vil renne ut selv gjennom små hull og sprekker. Der forskalingen ikke er snekret helt tett kan man f.eks. dytte inn skumgummi, e.l. eventuelt spenne ut plastfolie. Forskalingen må være kraftig, da Hey'di Under Vann mørtelen ikke "setter seg" som vanlig mørtel/betong.

Utblanding
Hey'di Under Vann blandes med Hey'di Flytstøp eller Hey'di Industri 65. Benytt vanlig tvangsblander. Hell først 3,5 liter rent vann i blanderen, deretter 25 kilo Hey'di Flytstøp og bland i ca. 2 minutter. Tilsett så 4 dl Hey'di Under Vann ved bruk av Hey'di Flytstøp eller 3 dl til 25 kg Hey'di Industri 65 og bland i ytterligere 2-3 minutter.

Bruksmåte
Mørtelen/betongen plasseres i forskalingen ved å senke ned en bøtte som tømmes så dypt i forskalingen som mulig. Det kan også benyttes renne som føres helt ned til vannflaten, men fritt fall i vann bør ikke overstige 1 meter. Slipp aldri mørtelen gjennom luft ned i vann. Det er unødvendig å stake eller vibrere mørtelen.

Brukstid - Herdetid
Hey'di Under Vann mørtelen må være plassert innen 30 minutter. Forskalingen kan rives etter 2 døgn, ved høy sjøtemperatur noe tidligere.

Forbruk
4 dl Hey'di Under Vann pr. 25 kilo Hey'di Flytstøp eller 3 del til 25 kilo Hey'di Industri 65.

Rengjøring
Hey'di Under Vann gjør mørtel/betong seig og klistrete, rengjøring av redskap bør derfor utføres omgående og grundig.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning
3 kilo spann.

TEKNISKE DATA

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 316
GTIN nr: 7054150003162
Nobb nr: 10824902

Revisjonsdato: 22.06.20

HEY'DI QR KODE
Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no