Produktnavn	Armaflex 520	Armaflex HT625	Armaflex RS850	Armaflex SF990	Armaflex Ultima 700	Armaflex Ultima SF990
Produktmerking						
Kort beskrivelse	Spesiallim for Armaflex	Høye temperaturer, industrielt kvalitetslim	Dryppfritt, Tiksotropisk lim	Løsemiddelfritt, miljøvennlig lim	Spesiallim for Armaprene® syntetisk gummi	Løsningsmiddelfritt miljøvennlig lim for Armaprene® syntetisk gummi
Spesielle funksjoner	Standard lim	Sterkt lim for for et bredt spekter temperaturer og bruksområder	Tiksotropisk lim, dryppfritt Lim som er raskere og renere å påføre med forlenget holdbarhet	Vannbasert spredningslim med høy styrke, løsemiddelfritt lim, ingen utslipp, LEED-samsvar	Spesielt utformet for maksimalt kompatibelt med Armaflex Ultima	Tiksotropisk lim, Dryppfritt Lim som er raskere og renere å påføre med forlenget holdbarhet
Egnet for	Armaflex[1] ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex[1] ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex[2]	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD
Farge	beige	beige	ulaktig	svart	blå	blå
Driftstemperatur [3]	-50°C inntil +105°C	-50°C inntil +150°C	-40°C inntil +70°C	-30°C inntil +100°C	-50°C inntil +110°C	-30°C inntil +100°C
Pakkeenhet	Boks 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Boks 250 ml / 500 ml 1000 ml	Boks 500 ml	Plastboks 800 ml	Boks 1000 ml	Plastboks 800 ml
Minimum tørketid (utluftingstid)[4]	3–5 minutter	3–5 minutter	>2 minutter	12–60 minutter	3–5 minutter	12–60 minutter
Kontakt limetid[4]	15–20 minutter	15–20 minutter	10–15 minutter	5–10 minutter	15–20 minutter	5–10 minutter
Herdetid[4]	36 timer	36 timer	24 timer	72 timer	36 timer	72 timer
Montasjetemperatur	ideelt 15–20°C ikke under 0°C	ideelt 15–20°C ikke under 0°C	ideelt 15–25°C ikke under +10°C	ideelt +20–25°C ikke under +15°C, ikke over + 30°C	ideelt 15–20°C ikke under 0°C	ideelt +20–25°C ikke under +15°C, ikke over + 30°C
Lagringstid	18 måneder	18 måneder	36 måneder	6 måneder	18 måneder	6 måneder
LEED-samsvar	Nei	Nei	Nei	Ja	Nei	Ja

[1] Ikke å brukes til HT/ArmaFlex
[2] Ikke å brukes til HT/ArmaFlex og produkter basert på Armaprene syntetisk gummi
[4] Ved temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår tekniske kundeservice for vår tekniske informasjon.
[5] Ved 20°C

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD