

HEY'DI LIM & LEIRE

Brent ildfast leire til muring av ildfast stein, montering av pipeløp og tilbehør.



Beskrivelse - Bruksområde

Hey'di Lim & Leire er en tørrmørtel på basis av ildfast sement som benyttes til muring av ildfast stein og røykløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp m.m.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være ren og støvfri. Sugende flater skal forvannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Utblanding

Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp. Hell først rent vann i blandekaret, deretter Hey'di Lim & Leire. Bruk 1,1 - 1,3 ltr til 5 kg Hey'di Lim & Leire. Blandingstid ca. 2 minutter til jevn, klumpfri masse. Det skal ikke tilsettes ekstra sement.

Bruksmåte

Hey'di Lim & Leire legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Normal fugetykkelse ved ildfast muring er 2 mm eller mindre. Knase fuge anbefales i selve ildstedet. Utblandet masse må benyttes innen 1-2 timer avhengig av temperatur. Ikke spe med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Ikke påfør mørtelen i temperaturer under +6 °C.

EGENSKAPER

Sementbasert tørrmørtel

Brukes utenfor ildstedet

Tørketid

Hey'di Lim & Leire skal herde i minimum 2 uker før ildstedet tas i bruk. Utstyr rengjøres med vann.

Forbruk

1 kg mørtel gir ca. 0,6 ltr ferdig masse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år etter produksjonsdato.

Pakning

5 kg pose.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI LIM & LEIRE

Brent ildfast leire til muring av ildfast stein, montering av pipeløp og tilbehør.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	1,1 - 1,3 ltr/5 kg
Temperaturbestandighet:	Over 1000 °C
Største kornstørrelse:	1 mm
Brukstid:	1 - 2 timer
Trykkfasthet 1 døgn:	4-6 MPa
Trykkfasthet 28 døgn:	12-15 MPa
Lagring:	Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

PRODUKTKODER:

Varenummer:	1432
GTIN nummer:	7054157009167
NOBB nummer:	60050623
PR-nummer:	100384
Revisjonsdato:	28.05.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.