

# HEY'DI HEFT

Sementbasert heftslemming/gysing.



## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Heft er en vannrett sementbasert slemmemasse for å beskytte mot oppadstigende fukt fra gulvkonstruksjoner og som vannstopper på vegg. Hey'di Heft kan også benyttes som heftbro på sementbaserte underlag før avretting eller støp. Kan også benyttes på ikke sugende underlag som vinybelegg, gamle fliser, stål (ikke aluminium) m.m.

## Bruksmåte

Hey'di Heft skal som heftbru påføres i ett strøk med gatekost, gresskost, eller kraftig malepensel i en tykkelse av 1-2 mm. Støpemasse/rep.mørtel/avretting påføres så vått i vått med Hey'di Heft. Pass på at Hey'di Heft ikke har skinnherdet før videre behandling. Påfør derfor ikke for stort område før støpingen påbegynnes. Avretting kan også påføres herdet Hey'di Heft. Hey'di Heft kan også ligge ubehandlet hvis den kun skal brukes som vannstopper. Ved bruk som vanntetting skal Hey'di Heft påføres i minst to, helst tre strøk. Neste strøk skal alltid påføres på tvers av foregående strøk. Redskap rengjøres med vann.

## Forarbeid - Underlag

Mur- og betongflater må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende overflater forvannes, men det skal ikke være fritt vann på overflaten. Ved bruk som korrosjonsbeskyttelse skal armeringsjernet rengjøres mekanisk med sandblåsing eller stålborste.

## EGENSKAPER

---

Vannrett sementbasert heftbro

---

Hindrer fukttransport opp fra underlaget

---

## Utblanding

Benytt ca. 3 ltr vann til 10 kg Hey'di Heft. Utblanding foretas med drill med visp eller turbomixer. Bland i ca. 2 min, og la stå i minst 5 min før massen blandes opp igjen. Juster evt. med litt vann til ønsket konsistens. Brukstil utblandet masse er 60-90 min.

## Etterbehandling

Unngå rask uttørking p.g.a sol og vind. Ved støping bør det ettervannes noen dager, eller legges over plast.

## Forbruk

Vanntetting: 4-6 kg pr. m<sup>2</sup>  
Heftbro: 1,5-2 kg pr. m<sup>2</sup>

## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

## Pakning

10 kg spann.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

# HEY'DI HEFT

Sementbasert heftslemming/gysing.

### TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	Vanntetting: 4-6 kg pr m <sup>2</sup> Heftbro: 1,5-2 kg pr m <sup>2</sup>
Heftfasthet til betong:	1,5-3,0 N/mm <sup>3</sup>
Frostbestandighet (SS137244):	Meget god
Vannbehov:	ca. 3 l/10 kg
Brukstid:	Ca. 30 min
Gangbar etter:	2-3 timer
Lagring:	Lagres tørt i inntil 2 år.
Forpakning:	10 kg spann

### PRODUKTKODER:

Varenummer:	185
GTIN nummer:	7054150018500
NOBB nummer:	48733364
PR-nummer:	600850
Revisjonsdato:	16.10.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.