

Adesilex

VZ

**Polykloroprenbasert
kontaktlim
som påføres på
begge limflater**



BRUKSOMRÅDE

- Liming av gulvlister, trappeneser eller andre profiler i PVC-plast.
- Liming på buede eller vertikale flater hvor det kreves umiddelbar feste.
- Liming av gulv- og veggbelegg i PVC, kork eller tre med PVC-underlag.

Noen eksempler på bruk

Adesilex VZ brukes til liming av:

- PVC-profiler, listverk, gulvlister, hjørnelister, trappeneser osv.
- PVC eller linoleum på buede flater eller hvor det kreves umiddelbar feste.
- Gulv- og veggbelegg i PVC hvor det kreves umiddelbar feste eller på ikke-absorberende flater.
- Gulv- eller veggbelegg i kork eller tre med PVC-underlag.

PÅ

- vegger, gulv, himlinger, sementpuss, tre, trefiberplater, sponplater, fibersementplater, gips, gipsplater, laminater og plastmaterialer.

Også til liming av:

- PVC-plater til metall og lette legeringer.

- PVC eller skumplast, til hverandre eller til tre, metall osv.

TEKNISKE EGENSKAPER

Adesilex VZ er en polykloroprenbasert kontaktlim som påføres på begge limflater, spesielt egnet til festing av gulv- og veggbelegg i PVC.

Adesilex VZ har lav viskositet og gir umiddelbar feste.

Etter herding oppnår **Adesilex VZ** god vedheft og høy elastisitet.

Meget god temperaturobestandighet og bestandighet mot aldring.

VIKTIG INFORMASJON

- Ikke bruk **Adesilex VZ** til å feste skumplast eller andre materialer som ikke tåler løsemidlene som limet inneholder (hvis du er i tvil bør du først foreta en prøve).
- Hvis du skal lime ekstrudert eller ekspandert polystyren og trenger et produkt som herder umiddelbart bør du bruke **Ultrabond Aqua-Contact**.
- Installer belegget før løsemidlene som **Adesilex VZ** inneholder har fullstendig fordampet.
- Ikke bruk på fuktige underlag eller underlag som kan være utsatt for stigende fuktighet.
- Ikke bruk på gammel maling.

Adesilex VZ



Påføring av Adesilex VZ på baksiden av et belegg



Installasjon av PVC på et trappetrinn



Påføring av Adesilex VZ på baksiden av en trappenese

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forberedelse av underlaget

Hele underlaget må være tørt, plant og fritt for sprekker; ha god trykk- og strekkfasthet; og være fritt for støv, løse partikler, lakk, voks, olje, rust, gipsrester og produkter som kan hindre god vedheft.

Sjekk fuktigheten gjennom hele dybden av underlaget med kalsiumkarbid eller med en elektronisk hygrometer, men husk at sistnevnte bare gir omtrentlige verdier.

Det er en forutsetning at underlaget ikke er utsatt for stigende fuktighet.

Fuktinnholdet må være iht. de gjeldende kravene: Maks. 2,5-3,0% for sementunderlag og maks. 0,5% for gipsbaserte eller anhydritt underlag.

Flytende avrettingslag over isolasjon og avrettingslag som ligger direkte på bakken må ha en fuktsperre mot stigende fuktighet.

For reparering av sprekker i underlaget, utbedring av avrettingslag, installering av rasktherdende avrettingslag eller avretting av en overflate før påføring av slutt puss, bør du lese brosjyrene til de forskjellige MAPEI-produktene eller ta kontakt med MAPEIs avdeling for teknisk assistanse.

Akklimatisering

Før du begynner arbeidet bør du sørge for at gulv- eller veggbelegget, limet og underlaget er akklimatisert til den anbefalte temperaturen.

Gulv- og veggbelegg må tas ut av emballasjen flere timer før installasjon; de bør legges ut eller i det minste løsnes fra rullene for å la dem akklimatisere og for å redusere spenninger som har oppstått i emballasjen.

Påføring av limet

Påfør Adesilex VZ jevnt med en fin tannsparkel (MAPEI nr. 1) både på underlaget og på baksiden av belegget. Veldig absorberende underlag kan trenge forbehandling.

Installasjon av belegget

Følg leggeanvisningene til produsenten av gulv- eller veggbelegget.

Installer belegget etter at løsemiddelet er fullstendig fordampet, etter 10-20 minutter ved +23°C (ikke vent for lenge). I praksis er det lett å finne ut riktig tidspunkt: vent til limet fremdeles kjennes klebrig ut når du tar på det, uten at det fester seg til fingrene dine.

Belegget må installeres meget forsiktig: Feil kan ikke rettes opp senere siden limet herder umiddelbart.

Press sammen flatene som skal limes med en egnet metallrulle eller tresparkel (eller tilsvarende).

Rengjøring

Mens det er ferskt kan Adesilex VZ fjernes fra verkøy og klær med aceton eller white spirit. Når limet har herdet må du bruke white spirit eller fjerne limet mekanisk.

FORBRUK

MAPEI sparkel nr. 1: 0,2-0,3 kg/m².

EMBALLASJE

Produktet leveres i godkjente spann à 10, 5 og 1 kg.

LAGRING

Adesilex VZ er brannfarlig, og de forholdsregler som lokale regler krever må derfor følges.

Under normale forhold og i uåpnet originalemballasje er Adesilex VZ stabil i 24 måneder.

VERNETILTAK

Adesilex VZ er meget brannfarlig. Hvis damp fra produktet blir inhalert kan det forårsake døsighet og svimmelhet. Produktet må kun brukes i godt ventilerte områder og må ikke brukes i nærheten av åpen flamme eller gnist. Hvis produktet kommer i kontakt med øyne, skylk umiddelbart med rent vann og oppsøk lege. Hvis produktet kommer i kontakt med hud, vask umiddelbart med såpe og vann. Hvis produktet svelges, skal ikke vedkommende tvinges til å kaste opp, men oppsøk lege umiddelbart. Hvis damp fra produktet blir inhalert, luft ut området og oppsøk lege umiddelbart.

Adesilex VZ er miljøfarlig og avfall må ikke kastes i naturen.

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com.

BØR UTFØRES AV FAGFOLK.

ADVARSEL

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelsen representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering på bakgrunn av erfaringer. Enhver som benytter produktet må derfor på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren selv er alltid helt ansvarlig for eventuelle konsekvenser av bruk av produktet.

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på våre hjemmesider www.resconmapei.com eller www.mapei.com

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	væske
Farge:	beige
Densitet (kg/cm³):	0,9
Brookfield-viskositet(mPa·s):	3.000 (4-20 omdr.)
Tørrestoffinnhold (%):	26
Lagring:	24 måneder i uåpnet originalemballasje
Helserisiko iht. EU-direktiv 1999/45:	irriterende, meget brannfarlig, miljøfarlig. Les avsnittet med "Sikkerhetsinstruksjoner for blanding og bruk" før påføring, samt informasjonen på emballasjen og i HMS-databladet
Tollklasse:	3506 91 00

BRUKSEGENSKAPER (+23°C - 50% R.F.)

Påføringstemperatur:	+10°C til +35°C
Ventetid før installasjon:	10-20 minutter
Åpentid:	maks. 50 minutter
Gangbar:	umiddelbart
Bruksklar:	umiddelbart

PRODUKTEGENSKAPER

Fuktbestandighet:	utmerket
Aldringsbestandighet:	utmerket
PEEL vedheft 90° iht. EN 1372 (N/mm): etter 14 dager ved +23°C:	homogen PVC: 1,8



Installasjon av en
trappnese i PVC



Påføring av
Adesilex VZ på
baksiden av en gulvlist



Liming av gulvlister
i PVC

Adesilex VZ



*"Fraggianni"
grunnskole (Bari - Italy)*



*Expo Sevilla (Spania) -
Palazzo Italia:
Wudawood - Luini
gulvbelegg installert
med Adesilex VZ*

