

# ARDEX A 46

## Hurtig utendørs sparkelmasse

ARDEX A 46

Utendørs  
Innendørs

Svømmebassenger  
Trapper  
Terrasser  
Våtrom

- Kan brukes som slitelag
- Lagtykkelser fra 2 til 30 mm
- Gangbar etter 2-3 timer



## ARDEX A 46

### Sigefri utendørs hurtig sparkelmasse



ARDEX A 46 er en meget smidig sparkelmasse som kan brukes på alle faste, sugende overflater som betong, sementpuss, murverk, og lign.

ARDEX A 46 har så god vedheft at den kan brukes på de fleste rene overflater uten priming eller forvanning. ARDEX A 46 kan tilskjæres, filses og glattes.

ARDEX A 46 er en ny, hurtig sparkelmasse, som gir helt nye muligheter for å løse alle former for reparasjons-oppgaver innendørs og utendørs, og er ideel til reparasjon av områder hvor trafikken skal foregå uhindret døgnet rundt.

Med ARDEX A 46 kan man enkelt og hurtig utføre reparasjoner på trapper, balkonger, svalganger og fasader, i våtrom, på kjeller-gulv, og ikke minst i svømmebassenger, uansett om det er private eller offentlige anlegg .

Allerede etter ca. 2 timer er ARDEX A 46 gangbar, og neste dag kan flisene legges i ARDEX X 701 S, som er gangbar etter 1½ time.

Til fuging anbefales ARDEX GK klinkerfug som er gangbar etter 1½ time.



ARDEX A 46 er velegnet til reparasjoner før flislegging og maling, og kan også brukes som ferdig overflate (slitelag) på alminnelige gangarealer.

#### ARDEX SKANDINAVIA AS

Jerikoveien 10 b

1067 Oslo

telefon 22 61 05 00

telefaks 22 61 05 75

e-post: [ardex@ardex.no](mailto:ardex@ardex.no)

[www.ardex.no](http://www.ardex.no)



TEKNISKE DATA		Overmales etter:
<b>Blandingsforhold:</b> 6 - 7 l vann pr. 25 kg pulver.	<b>Belegningsklar:</b> Etter 24 timer	2 døgn ved 5 mm. 5 døgn ved 10 mm. 10 døgn ved 30 mm.
<b>Materialforbruk:</b> 1,4 kg pulver pr. mm <sup>2</sup>	<b>Trykkstyrke:</b> 10 N/mm <sup>2</sup> ( 1 døgn) 15 N/mm <sup>2</sup> ( 7 døgn) 20 N/mm <sup>2</sup> ( 28 døgn)	<b>Frostbestandig:</b> Ja
<b>Bearbeidings tid:</b> 15 - 20 min. ved 20 ° C	<b>Avtrekkstyrke:</b> 1,5 N/mm <sup>2</sup> ( 7 døgn)	<b>Bestandighet</b> Ovenfor strøsalt: God
<b>Gangbar:</b> Etter 2 - 3 timer		<b>Gulvvarme:</b> Ja
		<b>Lagring tørt:</b> 6 mnd.