

Produktidentifikasjon

Produktbeskrivelse

Aqualex universalakryl er en plastelastisk en-komponent, vannbasert mastikk som herder raskt under fordampning av vann, brukt til å tette skjøter og fylle sprekkdannelser. Aqualex universalakryl danner en slitesterk, fleksibel tetning som kan males.

Form

- 310 ml patron
- 600 ml folie

Farger

Hvit, grå og brun.
Andre farger er tilgjengelig på forespørsel.

Egenskaper

- Vannbasert. Ingen lukt.
- Kompatibel med maling.
- Uten løsemidler, isocyanat og silikon.
- Kleber til de vanligste bygningsmaterialer.
- Enkel å bearbeide. Vaskes med vann.



Anvendelse

Bruksområder

- For tetting av sprekker og skjøter på vegger, skillevegger, tak og gulvlistor.
- Skjøter på vinduskarmer, mellom murverk osv.
- For å fylle sprekker, plateskjøter, rundt forskaling etc.
- Gode klebe egenskaper på ekspandert polystyren og absorberende underlag.
- Passer på alle vanlige porøse bygningsmaterialer

Anvendelse

Bruksanvisning

Etter forberedelse av underlaget, påfør Aqualex universalakryl med fugepistol.

Forseglingssmidlet bør glattes ut med et verktøy fuktet med vann før det skjæres til en perfekt tetningsoverflate.

Utjevning anbefales ikke bare av estetiske årsaker, men garanterer også nærkontakt og god vedheft til underlaget.

Fjern maskeringstape som etter glatting. Fersk produkt og verktøy kan rengjøres med vann.

- Ferskt produkt må beskyttes mot kondensert fuktighet eller regnvann til det har dannet seg en solid hud.
- Produktet herder ved uttørking (vanddamping). Høy luftfuktighet, lave temperaturer og høy skjøttdybde kan forsinke dannelsen og herdingen av huden betydelig.
- Hvis den påføres utendørs, må skjøten beskyttes mot å regn og kontinuerlig eksponering for fuktighet / vann.
- Under tørking vil fargen endres litt.
- Produktet er kompatibelt med de fleste malingstyper. På grunn av det store antallet tilgjengelige malinger og lakker, anbefaler vi sterkt en kompatibilitetstest før påføring.
- Den skal ikke påføres bituminøse eller tjære holdige overflater, og på materialer som blør olje eller myknere.
- Det må ikke brukes i kontakt med ubehandlede metaller (oksidasjonsfare).

Sikkerhetsanbefalinger

Les sikkerhetsdatabladet vårt før du bruker dette produktet.

Tekniske Data

Brukstekniske Data

Type	Vannbasert akrylforsegling
Lukt	Ingen lukt
Huddannelsestid	Ca. 20 min. (ved 23°C; 50% luftfuktighet)
Konsistens	pasta (20,5 cSt, ved 40°C)
påføringstemperatur	+5°C til +40°C

Tekniske Data

Herdet produkt

Driftstemperatur	-20°C til +80°C
Shore hardhet (ISO 868)	Ca. 30 (6mm lag)
Maks. Strekk (ISO 37)	Ca. 0,40 MPa
Bruddforlengelse (ISO 37)	> 120% (ISO 37)

Fysikalske Data

Form	Pasta
Relativ tetthet	1,694 (ved 20°C, vann=1)
Kokepunkt	224 °C (ved 1 bar)
Selvantennelsestemperatur	400°C

Lagring og disponering av avfall

Oppbevaring	Aqualex universalakryl har en holdbarhet på 18 måneder, dersom den er lagret på et tørt sted ved temperaturer mellom +5 og +25 grader, i originalemballasjen.
-------------	---

Avhending	Ikke et farlig produkt, kan kastes som husholdningsavfall.
-----------	--

Leverandør

Kontaktinformasjon	Spesialverktøy for Mur og Flis AS Telefon: +47 2281 2690 Epost: henning.larsen@spesialverktoy.no www.spesialverktoy.no Strømsveien 325 N-1081 Oslo Norge
--------------------	---