



**HEY'DI**

## NO - HEY'DI BETONGLOOK

### Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di BetongLook er en mikro-  
sement som påføres som maling  
på vegg, og er bygget opp av hvit  
spesialsement, finmalt marmorsten  
og tilsetningsstoffer.

Hey'di BetongLook blandes med  
vann og gir en overflate med et  
matt betonguttrykk med farge-  
nyanser. Hey'di BetongLook kan  
benyttes på vegger av keramiske  
fliser, tre, gips, puss, tegl m.m.,  
både inne og ute. Ved bruk på bad  
skal det være fullverdig membran  
bak.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse  
partikler, støv, fett m.m. Til  
utbedring av sår, skader og ujevne  
underlag benyttes reparasjons-  
mørtel tilpasset underlaget.  
Sugende underlag primes med  
Hey'di Primer Fasade. Primeren  
skal tørke i min. 3 timer før Hey'di  
BetongLook påføres. Ikke sugende  
underlag trenger ingen priming.  
Ikke sugende underlag/glatte flater  
slipes lett med fint sandpapir.

### Utblending - Bruksmåte

Hey'di BetongLook blandes med  
rent vann, 1 liter til 2,2 kilos  
spann, og det skal benyttes drill  
med blandevisp. Det anbefales ikke  
å dele spannet i flere blandinger da  
dette vil gi en dårligere blanding av  
produktet og fargeforskjeller.

**NB: Blandetid 2 minutter til  
klumpfri masse, la massen stå i  
ca. 4-5 minutter, og rør om på  
nytt i ca. 1 minutt.**

**Når malingen begynner å sette  
seg, ikke tilsett mer vann, men  
rør opp malingen på nytt og  
malingen vil få en bedre  
konsistens.**

Vannmengden kan reduseres  
avhengig av hvilket uttrykk som  
ønskes. Påføring foretas med en  
bred, kraftig pensel (Rulle anbefal-  
les ikke). Blandingen skal være lett

å påføre, men skal ikke renne.  
Man vil aldri få 2 like overflater  
med Hey'di BetongLook. Denne  
matte malingen vil gi forskjellig  
uttrykk ut ifra hvordan man  
stryker på malingen. Om man  
velger å kryssstryke, legge den  
horisontalt eller vertikalt.  
Det vil alltid bli fargenyanser i  
Hey'di BetongLook, den skal ha et  
fargespill i de nyansene man velger.  
Påføres fra hjørne til hjørne og pass  
på og hele tiden påføre malingen  
"vått-i-vått" (ikke avslutt midt på  
veggen for å fortsette senere, dette  
vil gi fargeforskjell, flekking vil  
også synes). Normalt gir ett strøk  
ønsket overflate, skal flere strøk  
påføres vent i ca. 3 timer før det  
primes på nytt (alt. kan veggen  
fuktes med vann før maling av  
neste strøk).

Anvendelsestemperaturen skal være  
på min. +10 °C, dette gjelder også  
underlaget. Unngå å stryke Hey'di  
BetongLook på varm mur eller  
i sterkt solskinn. Brukstil er ca.  
60-90 minutter. Redskap rengjøres  
med vann.

### Forbruk

0,2-0,4 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk.

### Tørketid

Hey'di BetongLook herder på  
ca. 3 timer avhengig av  
temperatur.

### Etterbehandling

Hey'di Topp brukes som slutt-  
behandling der det kan bli vannsøl,  
eller for et lettere renhold av  
overflaten. Hey'di Topp anbefales  
påført i minst to tynne strøk med  
en korthåret rulle, (stryking med  
microfiberklut kan gi slipemerker  
i overflaten). Hey'di Topp gir en  
blankere overflate og en annen  
opplevelse av fargen.  
Brukes uførtynnet i minst 2 støk.

### Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

**HEY'DI**

# BETONGLOOK

MIKROSEMENT FOR VEGG, PÅFØRES SOM MALING  
MIKROCEMENT FÖR VÄGG, APPLICERAS SOM FÄRG  
MICRO CEMENT FOR WALL, APPLIED AS PAINT





## SE - HEY'DI BETONGLOOK

### Beskrivning och bruksområde

Hey'di BetongLook är en cementburen produkt som appliceras som färg. Produkten är uppbyggd på vit specialcement, vitt marmormjöl, stenmjöl samt tillsatsmedel. Hey'di BetongLook blandas med vatten och ger en yta som ser ut som gjuten betong. Hey'di BetongLook kan användas på underlag av keramiska plattor, gipsskivor, puts, tegel m.m. Produkten är lämplig för både inom och utomhusbruk.

### Förarbete - Underlag

Underlaget måste vara fritt från damm, fett, lösa partiklar m.m. Ogämnheter i underlaget skall spacklas och repareras innan behandling med Hey'di BetongLook. Sugande underlag primas med Hey'di Primer Fasad. Primern skall torka i minst 3 timmar innan Hey'di BetongLook påföres. Ej absorberande underlag behöver inte primas. Icke-absorberande underlag / släta ytor slipas lätt med fint sandpapper.

### Blandning - Användning

Hey'di BetongLook blandas med rent vatten i blandningsförhållande 1 liter vatten till 2,2 kilo pulver. Produkten går att blanda med mindre vatten om en grövre look önskas. Blandningen utförs med maskinvisp.

**OBS! Blandningstid 2 minuter. Låt produkten stå och mogna 4-5 minuter innan du blandar upp den igen i**

*ca. 1 minut. Blandningen skall vara lätt att påföra men inte rinna.*

Hey'di BetongLook påföres med roller eller en bred, kraftig pensel. Var noga med att arbeta in produkten ordentligt i underlaget och påför Hey'di BetongLook «vått i vått». Vid flera strykningar skall tidigare strykning ha torkat i minst 3 timmar. Användnings temperaturen får ej understiga +10 grader, detta gäller även underlaget. Använd inte Hey'di BetongLook i direkt solljus eller på varma underlag. Verktyg rengöres i vatten. Brukstid i hink är ca. 1 timme.

### Åtgång

0,2-0,4 kilo per kvm och strykning.

### Torktid

Hey'di BetongLook härdar på ca. 3 timmar.

### Efterbehandling

Hey'di Topp rekommenderas som slutbehandling

### Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

### Förpackning

2,2 kg spann.



## UK - HEY'DI BETONGLOOK

### Description - Areas of Use

Hey'di BetongLook is a concrete product applied as paint. It is composed of a white special cement, white powdered marble, powdered rock and additives. Hey'di BetongLook is mixed with water, and gives a surface with a matte concrete expression. Hey'di BetongLook may be applied to ceramic tiles, wood, gypsum, plaster, etc., indoors as well as outdoors.

### Preparation - Substrate

The surface must be free from loose particles, dust, grease, etc. To repair dents, damage and uneven surfaces, use a type of repair mortar suitable for the substrate. Prime absorbent surfaces using Hey'di Primer Fasade. Allow the primer to dry for at least 3 hours before applying Hey'di BetongLook. Non-absorbent substrates do not require priming.

### Mixing - Application

Hey'di BetongLook is mixed with water, 1 litre per 2,2 kg can, using a drill with a mixer attachment or a general-purpose blender.

**Note: Mix time 2 minutes to lump-free compound, leave the compound to stand for approx. 4-5 minutes and stir again for approx. 1 minute.**

The amount of water can be reduced depending on the desired expression. Application is by a strong broad brush. The compound should be easily applied and should not run. You will never get 2 equal surfaces with

Hey'di BetongLook.

This matte paint will give different expressions of how to paint the paint. If you choose to cross-iron, place it horizontally or vertically. There will always be color tunes in Hey'di BetongLook, it will have a coloring game in the nuances you choose. Working from corner to corner, taking care to apply the compound "wet on wet".

A single coat will normally produce the desired surface; wait for about 3 hours before priming it again if you decide to apply further coats. Temperature during application shall be at least +10 °C, this also applies to the substrate. Do not apply Hey'di BetongLook to warm masonry or in strong sunlight. The application period is about 60-90 minutes. Rinse tools in water.

### Consumption

0,2 to 0,4 kg per sq.m per coat.

### Drying Time

Hey'di BetongLook hardens in about 3 hours.

### Finishing

Hey'di Topp is the recommended finishing product.

### Storage

Keep in a dry place. For best result use product within two years.

### Packaging

2,2 kg bucket.