

Mestertekk Kombi

0610

Norskprodusert ett-lags takbelegg for større skrå og flate tak i værhardt klima

Beskrivelse :

Miljøvennlig, norskprodusert takbelegg, - utviklet for det nordiske, værharde klima.

Bruksområde :

Mestertekk Kombi egner seg spesielt godt til større flate tak, men kan også benyttes på skrå takflater.

Skifergrå variant er basert på ufarget naturskifer og er derfor best egnet til flate tak uten visuell eksponering, da farge forskjeller vil forekomme.

Produktet kan anvendes både i varme kompakte tak og luftede takkonstruksjoner, og kan legges direkte på eksisterende asfalt takteking. Ved teking direkte på PVC folie må det benyttes en migreringssperre. Produktet kan brukes som bestandig takteking ved oppbygging av sedumtak, forutsatt nødvendig vedlikehold og inspeksjon for fjerning av uønskede vekster iht. takets FDV dokumentasjon

Lagring :

Isola Mestertekk Kombi skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene. Skal lagres og transporteres stående.



Montering :

Takbelegget kan monteres på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater av steinull, EPS ol. Takbelegget festes mekanisk med skiver og skruer eller bolter tilpasset underlaget. Alle skjøter og omlegg sveises tette. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider. Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Isola ATB Fugemasse 300ml
Isola Gangbane
Isola Bitumen Primer 20L
Isola Løvrst Flex 70-200
Isola Løvrst Flex Horizontal
Se flere tilbehør på www.isola.no



Godkjenninger og garanti



Mestertekk Kombi

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	7500	mm
Vekt (pr enhet)	39000	g
Klass	SEP 5200	-
Materialtype	SBS asfalt med kraftig polyesterstamme	-
Overflate	Skiferstrø	-
Tykkelse	4,1	mm

Varenummer	Farge
521423	Sort
521411	Skifergrå
521429	Hvit
521424	Teglrød
521450	Skifergrå struktur
521611	Nox

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	-	F	-
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	-	Froof*	-
Vanntetthet	-	Bestått	-
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	-	950 ±100	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	-	850 ± 100	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	-	30 ± 10	%
Bruddforlengelse Tvers	-	30 ± 10	%
Rivstyrke, Langs	-	300 ± 50	N
Rivstyrke, Tvers	-	300 ± 50	N
Spaltestyrke i skjøt	-	200 ± 50	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	-	850 ± 50	N/50 mm
Vedheft av granulat	-	0,5	g
Fleksibilitet i kulde	-	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	-	0	mm at 90 °C
Punktering, Slag, metode A	-	≥ 1500 mm	mm
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	Ingen	-
Punktering, Statisk last, metode A	-	20	kg
Fleksibilitet i kulde etter aldring	-	-20	°C

