

Hasås AS

Jernvitrol behandling

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jernvitrol er en overflatebehandling som gir nytt trevirke et grålig, eldet utseende. Det har ingen sopp- og råtehindrende effekt og bør brukes i anbefalt konsentrasjon. Jernvitrolen blandes i vann før påføring. 2 – 5 % løsninger er det mest vanlige. En skal være oppmerksom på at takutspring gjør at graden av påvirkning av sol og regn vil variere på vegg. Det kan gi veggen et skjoldet utseende til å begynne med. En jernvitrolbehandlet vegg vil etter noen måneder være eksponert for et dårlig underlag for beis/dekkende maling. Jernvitrol kan få spiker og beslag til å ruste, slik at det kan bli striper av rust nedover veggen og grunnmuren. Det anbefales av den grunn syrefaste festemidler og beslag.

Jernvitrol benyttes primært for å akselerere en naturlig gråningsprosess og vil over tid «vaskes» ut av treverket. I denne fasen kan utlakning av produktet skape misfarginger på underlaget/bakken. Det er erfart at asfalt, skifer, betong og belegningsstein kan få en misfarging. Enkelte kunder som har fått dette problemet har løst dette ved bruk av Oxalsyre. Bruk av Jernvitrol på tre med høyt garvesyreinnhold som f.eks. eik kan gi en meget mørk nesten sort farge, som etter hvert lysner noe. Dersom ikke vi gjør behandlingen, anbefales prøvestrykninger slik at man får inntrykk av fargen.

NOBB varenummer: 46452420, 48356446

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Det anbefales årlig rengjøring av produktene for å få fram gløden i treverket. Da gjerne først med kost/børste for å fjerne smuss, løv og lignende for deretter å vaske med mild såpe og vann.

Oxalsyre – hvis misfarging på underlaget/bakken har oppstått anbefales følgende fremgangsmåte: kok opp vann, la det deretter avkjøles til lunkent. Bland inn Oxalsyre til en 10 % oppløsning. Bruk børste og påfør oppløsningen, la blandingen virke. Benytt deretter rikelig med vann til skylling.

Ettersyn/kontroll

Årlig ettersyn anbefales.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig rengjøring av materialer er tilstrekkelig som vedlikehold. Jernvitrol benyttes oftest sammen med materialer som har en naturlig bestandighet mot vær og vind som f.eks. malmfuru og trenger derfor ikke vedlikeholdes utover jevnlig rengjøring.

Hasås AS

Jernvitrol behandling

Jernvitrol behandling**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid avhenger av konstruksjon og omgivelsene materialene plasseres i.

Garanti og vilkår**Fuktbestandighet**

Ubehandlet eller Jernvitrol behandlet tre innehar treets naturlige hygroskopiske evnt, men er avhengig av å stå «luftig» slik at materialene etter hvert tørkes opp igjen. Jernvitrol bidrar ikke til å øke trevirkets motstandsdyktighet mot fukt.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Det anbefales syrefaste skruer ved montering av Jernvitrol behandlet tre samt beslag som er syrefast eller med belagt stål.

Materialer som bør unngås sammen med Jernvitrolbehandling: IKKE syrefaste metaller (som aluminium, kobber, jern og sink) baser, ulegert stål, galvaniserte overflater.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Hasås AS
Postadresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no