



DECO SEAL LATEX 825

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBESKRIVELSE

Vannbasert, slipbar fugemasse/sparkel for fuger og sprekker i tre, betong, sten, gipsplater etc. innendørs og utendørs. Hvis fugemassen benyttes utendørs, må ikke fugen utsettes for regn før den har tørket. Kan benyttes på fugebredder opp til 30 mm. Tåler fugebevegelse på +10 % (ved større fugebevegelse benytt Bostik 820 Inne). Overflatetorr på 30 min. og gjennomtørret etter ca 24 timer. Overmalbar. Gruppe 556 iflg. Hus AMA 83.

BRUKSOMRÅDE

For tetting av fuger og sprekker i tre, puss , tegl, betong, spon- og gipsplater mm, samt malte flater.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Påse at flatene er tørre og rene. Ved sterkt porøse flater oppnås best resultat om flatene primes med 1 del masse blandet med 2 deler vann. Tørketid for primer ved 20°C er ca. 1 time. Massen påføres med Bostik Hånd- eller trykkluftsprøyte. Massen glattes til med sparkel, fuktet svamp eller fugepinne umiddelbart etter påføring, idet massen meget raskt skinndanner på overflaten (30 min.). Rengjøring av verktøy og fjerning av søl bør skje umiddelbart med vann. Herdet masse fjernes med aceton eller etylacetat.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se vareinformasjon, sikkerhetsdatablad.

PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Materialtype: .	1-komponent akryldispersjon
Konsistens:	Myk, smidig masse.
Herdesystem - måte:	Fordampning av vann.
Egenvekt:	Ca. 1,60
Tørrstoffinnhold:	80 ± 1%
Arbeidstemperatur:	Over +5°C
Løsningsmiddel:	Vann
Brannfarlig:	Nei

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Lagring:	1 år i ubrutt forpakning ved +10 til +20°C. Tåler ikke frost.
Forpakning:	0,3 ltr. plastpatron
Egenskaper etter påføring:	
Klebefri overflate:	Ca. 30 min. ved romstemperatur
Tørking:	ca. 3 døgn (5x5 mm) ved +25°C og 60 % RF.
Bevegelsesopptagelse:	10 % av opprinnelig fugebredde
Temperaturbestandighet:	-30°C til + 70°C
Aldringsbestandighet:	Meget god mot ozon og UV-lys
Overmalbar:	Ja, med plast og alkydfarger.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

