

Takshingel Premium

0020

Norskprodusert premium takshingel uten folieavrivning med krystallsort overflate

Beskrivelse :

Takshingel Premium består av en glassfiberstamme og polymer modifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand og oversiden er belagt med mineralstrø. Et avansert klebesystem integrert i strøoverflaten gjør at klebingen skjer umiddelbart. Den øvre delen av baksiden er belagt med plastfolie. Denne fungerer som et glidesjikt som hindrer uønsket sammenklebing til underlaget.

Bruksområde :

Benyttes på kalde og luftede takkonstruksjoner, ned til 15° takvinkel. Ved takvinkel fra 15° til og med 18° benyttes Iso-D Xtra underlagsbelegg. I spesielt værharde strøk anbefales underlagsbelegg Isola Isokraft. Ved bruk av Takshingel Premium Karat skal det alltid benyttes underlagsbelegg. Isola takshingel kan under bestemte forutsetninger legges ny på gammel fra takvinkel over 19°, les mer i monteringsanvisningen.

Lagring :

Produktet lagres på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller må ikke settes ovenpå hverandre

Montering :

Isola Takshingel Premium monteres på solid underlag av rupanel med not og fjær, OSB-plater, kryssfiner eller liknende. Shingelen legges kun på kalde og luftede takkonstruksjoner. Blanding av produksjonsnummer kan gi «farge» forskjell. Laveste anvendelsesområde uten at klebefeltene forvarmes er +5 °C.

[Klikk her for å se vår digitale monteringsanvisning.](#)

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Takfot/mønepl Premium

Flexitett

Isola ATB Fugemasse 300ml

Shingelskrue

Underlag D-Prosjekt 1x30m

Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Takshingel Premium

0020

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Farge	Krystallsort	-
Materialtype	Glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen	-
Minste takvinkel	15	°
Overflate	Mineralstrø	-
Tykkelse	3,2	mm

Varenummer	Kommersielt variantnavn	Byggehøyde	Dekningsareal	Farge	Vekt pr. m ²
506015	Karat Krystallsort	115 mm	0,115 m ²	Krystallsort	9760 g
501115	Skrå Krystallsort	134 mm	0,134 m ²	Krystallsort	8400 g
502015	Rett Krystallsort	143 mm	0,143 m ²	Sort	10480 g

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	-	E	-
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)	-
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	-	1000 ± 200	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	-	690 +/- 200	N/50 mm
Rivstyrke, Tvers	-	130 ± 20	N
Bestandighet mot mekanisk motstand	-	Bestått	-
Vedheft av granulat	-	< 1,5	g
Sig etter aldring/Varmesig	-	< 2	mm at 90 °C
Vannabsorpsjon	-	< 1	%
Vanntetthet/Bitumeninnhold	-	1300	g/m ²
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	Ingen	-

