



webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel grov MF

- Basert på Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL
- Benyttes til grovpussing der det kreves ekstra tykkelse
- Med fiber
- Pumpbar
- Grovkornet 0-4 mm

Beskrivelse

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkframs-tilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk, natursand og fiber. Ønskes produktet uten fiber, benyttes webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov. Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder gjennom hele pussjiktet selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er pumpbar. Mørtelklasse CS I i ht NS-EN 998-1. Tilfredsstillende krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1. Til utvendig og innvendig bruk.

Produktegenskaper

- Fiberforsterket
- Normaltørkende

Påføringsmetode

- Manuell påføring
- Pumpbar
- Sprøytbar

Bruksområde

Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pussjiktelse, ellers som underlag for webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel på eldre bygninger av bla. naturstein og tegl. Benyttes til spekking av natursteinsmurer.

Underlag

Benyttes på underlag av tegl eller naturstein. Grunning utføres med webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Som grovpuss benyttes variant med eller uten fiber. Til muring benyttes webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov UF.

Type underlag

- Mineralsk underlag
- Tegl
- Puss
- Naturstein

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre raskt uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Forvann før grovpussing påbegynnes. Benytt slange med fintsprende munnstykke. Forvann underlaget til jevnt sugende flate. Skader i underlaget skal utbedres.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	20 kg/m ² ved 10 mm tykkelse
Maksimum sjikthykkelse	5 mm pr. påslag pr. dag
Vannbehov	Ca 5 liter pr 25 kg sekk (pussing) 4 liter pr 25 kg sekk (muring)
Bruktid	Ca 2 timer ved +20°C
Bindemiddel	Naturlig Hydraulisk Kalk (NHL) og Hydratkalk
Sammensetning	KKh 15/85/600
Tilslag	Natursand 0-4 mm
Tilsetningsstoff	Konsistensgiver, luftporedanner, fiber
Vedheftstyrke	0,1 MPa i ht. EN 1015-12
Trykkfasthetsklasse	CS I i ht. EN 1015-11
Vannabsorpsjon	W0 i ht. EN 1015-18
Lagring	I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning	25 kg sekk 1000 kg storsekk
PR-nummer	307399

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomt gående blander i 10-15 minutter. Benytt ca. 5 liter vann pr. 25 kg sekk til pussing og 4 liter vann pr 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere vann.

Utførelse

Mørtelen påføres normalt dagen etter grunning. Kast på mørtel med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P50. Tykke pussjikt bygges opp med flere sjikt, men maks 15 mm pr påkast. Hvert sjikt komprimeres med pussebrett og dras av med rettholt. webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov skal før neste pussjikt vafles el. for å fjerne bindemiddelhud og for bedre heft til neste pussjikt. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Noe svinnriss må påregnes, disse trykkes forsiktig sammen mens pussen enda er plastisk. Tykke pussjikt > 4 cm må bygges opp med lenger tid mellom hvert påkast for å sikre påstartet herdeprosess. Se veiledning.

Etterbehandling

Pussjiktet skal holdes fuktig i minst 7 døgn. Benytt slange med fintsprende munnstykke. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 x pr dag. Dette for å sikre at puss oppnår god fasthet og bestandighet. Pussflaten skal de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørkning fra sol og vind. Fasaden bør derfor være tildekket. Som slutt puss benyttes webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin. Nypusset flate som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herding, normalt ca 4 uker. Anbefalte malings typer er weberton 303 Silikatmaling, weberton 242 CD-maling og weberton 246 Kalkmaling Våt.

Vær oppmerksom på

Arbeid med webercal 158 Hydraulisk Kalkbruk Grov må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C. Følg ellers retningslinjer for Vinterarbeid i NS 3420, Kap. N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker opp til 4 måneder. Frost i fersk mørtel gir redusert fasthet (pulverisering).

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel grov aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel grov inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM-NOR - Weber

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet glava.no - Dokumentasjon - Sertifikat - Weber

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.