

Tinova Premium Exterior+

Desember 2018



Tinova Premium Exterior+ fremhever flattens trestruktur og gir samtidig dekkmalingsens jevne overflate på gamle og nye trefasader. Ved bruk av Tinova Premium Exterior+ i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior resulterer det en livslengde på opp til 14 år.

Behandling

Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vek-t%).

Nymaling

1. Impregnering med Tinova Wood Base Oil på endevend og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel brukes på hele fasaden.
2. Grunnmal alle overflater med Tinova Primer Exterior
3. Mal 2 fylldige strøk med Tinova Premium Exterior.

Ommaling

1. Vask fasaden med Original Husvask etter produktets anvisninger. Etteskyld godt med rent vann. La fasaden tørke før malerarbeidet fortsetter.
2. Skrap og børst vekk all løssittende maling til fast underlag. Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre slipes ned til frisk og godt bundet trevirke.
3. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil. Grunnmal deretter med Tinova Primer Exterior. Er flatene i dårlig stand må man grunne alle overflater med Tinova Primer Exterior.
4. Mal 2 fylldige strøk med Tinova Primer Exterior. Tidligere beisede oveflater vaskes/børstes, samt blanke flater mattslipes. Ved behov grunnes flatene med Tinova Primer Exterior.

Øvrig

Rør godt om i spannet før arbeide begynner. Mal ikke i direkte sollys, eller ved risiko for regn innen de nærmeste timene.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Alkyd/Akryl

Glans: 25

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time,

Overmalbar +23°C 50 % RF: 4 timer

Luft/temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF(65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 4-6 m²/liter ved nymaling

Forbruk: 6-8 m²/liter ved ommaling

Emballasje: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter

Baser: BW, BM, BC, 334 Rød, 337 Black

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 20 g/l.

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående

etter bruk. Flytende malingsrester og såpevann må ikke slippes i

avløpet men leveres til nærmeste

miljøstasjon. Tomemballasje leveres for

gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablod.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies