

Tinova Exterior

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Tinova Exterior er utviklet for bruk på trefasader, betong og overflater av sink. Malingen gir en hard og sterk overflate med opprettholdt elastisitet, noe som gir god farge- og glansbestandighet. Når Tinova Exterior benyttes i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior, kan malingen beskytte treverket og holde seg pen i opptil 12 år.

Behandling

Underlaget skal være tørt og rengjort (max 16 %-fukt).

Nymaling

1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. 2. Grunn hele overflaten med Tinova Primer Exterior. 3. Ferdigmal 2 ganger med Tinova Exterior.

Ommaling

1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior. 4. Ferdigmal 2 ganger med Tinova Exterior.

Tidligere beisede flater vaskes og børstes, samt ferdigmales 2 ganger med Tinova Exterior. Ved behov, grunn først med Tinova Primer Exterior.

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: 20
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l
Forbruk, ommaling: 6-8 m²/l
Emballasje: 1, 2,5, 5 og 10 liter
Baser: BW, BM, BC, Red 334, Black 337
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostrfritt
VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. max 15 g/l.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.